

## Протокол испытаний №12/10 от 12 октября 2017 г.

**Наименование заказчика проведения испытаний:** Автономная некоммерческая организация «Российская система качества».

**Адрес заказчика:** 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д.12

**Наименование образцов, представленных для испытаний:**

Образец №2 - полуботинки черного цвета повседневной носки с открытой шнуровкой без декора 61РСК0020/1 (шифр 017101102).

**Отбор образцов:** образцы обуви предоставлены Заказчиком.

**Дата проведения испытаний:** 11.10.2017 – 12.10.2017 г.

**Методика испытаний:**

- ГОСТ Р ИСО 17131-2014 «Кожа. Метод идентификации с помощью микроскопа»,
- ГОСТ Р 51293-99 «Идентификация продукции. Общие положения»,
- ГОСТ 3123-78 «Производство кожевенное. Термины и определения»,
- ГОСТ 939-88 «Кожа для верха обуви. Технические условия».

**Климатические условия проведения испытаний:** ГОСТ ISO 18458-2011 «Обувь. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний обуви и деталей обуви».

**Результаты испытаний:**

Вид исследования, показатели	Результаты исследований	
	Анализ поперечного среза	Анализ лицевой поверхности
Микроскопические исследования	Материал имеет волокнистую структуру с упорядоченным переплетением волокон с наличием природных слоев- сетчатого, сосочкового, лицевого. Лицевой слой имеет плотное переплетение волокон.	На поверхности имеются волосяные каналы, характеризующие лицевой слой, а также следы обработки поверхности абразивным материалом.

**Заключение:** Представленный образец является кожей с наличием природных слоев, в т.ч. лицевого с подшлифованной поверхностью, на которую нанесен слой покрывной композиции.

Ответственный исполнитель



М.Г. Кузнецова

Результаты испытаний, представленные в протоколе, распространяются только на представленные образцы. Частичная перепечатка протокола без разрешения испытательного центра запрещена.