

Протокол испытаний №11/10 от 12 октября 2017 г.

Наименование заказчика проведения испытаний: Автономная некоммерческая организация «Российская система качества».

Адрес заказчика: 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д.12

Наименование образцов, представленных для испытаний:

Образец №1 - полуботинки черного цвета повседневной носки с открытой шнуровкой с декором 61РСК0019/1 (шифр 017101101).

Отбор образцов: образцы обуви предоставлены Заказчиком.

Дата проведения испытаний: 11.10.2017 – 12.10.2017 г.

Методика испытаний:

- ГОСТ Р ИСО 17131-2014 «Кожа. Метод идентификации с помощью микроскопа»,
- ГОСТ Р 51293-99 «Идентификация продукции. Общие положения»,
- ГОСТ 3123-78 «Производство кожевенное. Термины и определения»,
- ГОСТ 939-88 «Кожа для верха обуви. Технические условия».

Климатические условия проведения испытаний: ГОСТ ISO 18458-2011 «Обувь. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний обуви и деталей обуви».

Результаты испытаний:

Вид исследования, показатели	Результаты исследований	
	Анализ поперечного среза	Анализ лицевой поверхности
Микроскопические исследования	Материал имеет волокнистую структуру с упорядоченным переплетением волокон с наличием природных слоев- сетчатого, сосочкового, лицевого. Лицевой слой имеет плотное переплетение волокон.	На поверхности имеются волосяные каналы, характеризующие лицевой слой, а также следы обработки поверхности абразивным материалом.

Заключение: Представленный образец является кожей с наличием природных слоев, в т.ч. лицевого с подшлифованной поверхностью, на которую нанесен слой покрывной композиции.

Ответственный исполнитель

 М.Г. Кузнецова

Результаты испытаний, представленные в протоколе, распространяются только на представленные образцы. Частичная перепечатка протокола без разрешения испытательного центра запрещена.