

Производственная лаборатория ООО «НПК «Каригуз», 142942, Московская обл., Каширский район, п. Большое Руново, тел.: +7(496)693-49-00, E-mail: [admin@kariguz.ru](mailto:admin@kariguz.ru)

Утверждаю:  
Начальник отдела контроля качества  
«НПК «Каригуз» Романова К.И.



## ПРОТОКОЛ № РСК27

**Наименование заказчика:** Автономная некоммерческая организация «Российская система качества»

**Адрес заказчика:** 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д.12

**Наименование пробы:** пухоперовая смесь

**Шифр пробы:** 39РСК00059/1

**Описание пробы:** перопуховая смесь из куртки мужской пуховой

**Условия доставки пробы (при наличии особых условий хранения продукции)**

**Внешний вид пробы при доставке<sup>1</sup>:** куртка мужская пуховая упакована в полиэтиленовый пакет, опломбированный красной пластиковой пломбой, номер пломбы 32804889, в упаковке один образец

**Количество переданных единиц для испытаний:** 1

**Дата передачи пробы:** 1.12.2016г.

**Дата начала испытаний:** 03.12.2016г.

**Дата окончания испытаний<sup>2</sup>:** 20.12.2016г.

**Количество листов в протоколе:** 2

Протокол испытаний распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Методы контроля и условия проведения испытаний - в соответствии с НД.

**Результаты испытаний:**

## EN 12131/12934 Сведения о содержании

| Компоненты по EN 12131      | Классификация по EN 12934  | Водоплавающие элементы | Прочие элементы |
|-----------------------------|--|------------------------|-----------------|
| Пуховой кластер 43.12 %     | Пуховой кластер  | 43.12 %                |                 |
| Пуховой ворс 24.32 %        | Пуховой ворс допустимый в пухе: 5% от пухового кластера = 2.16 %   | 2.16 %                 |                 |
|                             | Пуховой ворс свыше 5% допустимого  |                        | 22.16 %         |
| Водоплавающее перо 18.06 %  | Водоплавающее перо   | 45.28 %                |                 |
| Перовой ворс 6.26 %         | Перовой ворс и поврежденные перья допустимые в водоплавающих перьях : 9% от водоплавающих перьев = 1.63% | 1.63 %                 |                 |
|                             | Поврежденные перья   |                        | 12.47 %         |
| Всего 14.10 %               | Всего пера   | 19.69 %                |                 |
| Стволовые/длинные перья - % | Стволовые/длинные перья  |                        | - %             |
| Неводоплавающие - %         | Неводоплавающие  |                        | - %             |
| Остаток 0.40 %              | Остаток  |                        | 0.40 %          |
| Всего 100.00 %              | Всего прочих элементов   |                        | 35.03 %         |

Страница 1 из 2

1 Указывается вид упаковки, способ пломбирования, вид пломбы, номер пломбы, число образцов в упаковке (если по одному образцу передается несколько опломбированных упаковок, то перечислить описание по каждой упаковке).

2 Дата окончания испытания — дата получения Заказчиком протокола испытаний по электронной почте.

| Наименование показателя                         | НД на метод испытания           | Значение параметра  |   |
|---|---------------------------------|---|---|
|   |                                 | По СТО 46429990-047-2016  | Фактически  |
| Видовая принадлежность перопухового наполнителя | Правила испытаний IDFB часть 12 | В соответствии с информацией, указанной на маркировке: информация по видовой принадлежности на маркировке отсутствует | 100% утка   |
| Маркировка                                      | EN12934                         | В соответствии с информацией, указанной на маркировке: 90% пух, 10% перо  | Чистый утиный пух и перья, Класс III, 50% пух, 50% перо |
| Мутность водного экстракта, не менее            | EN1164                          | 300 мм  | 1000 мм   |

Исполнители:  
Лаборант

Заведующая лабораторией



Гончар О.А.

Шубина А.В.