

Производственная лаборатория ООО «НПК «Каригуз», 142942, Московская обл., Каширский район, п. Большое Руново, тел.: +7(496)693-49-00, E-mail: [admin@kariguz.ru](mailto:admin@kariguz.ru)

Утверждаю:  
Начальник отдела контроля качества  
Романова К.И.



## ПРОТОКОЛ № РСК16

**Наименование заказчика:** Автономная некоммерческая организация «Российская система качества»

**Адрес заказчика:** 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д.12

**Наименование пробы:** пухоперовая смесь

**Шифр пробы:** 39РСК00040/1

**Описание пробы:** перопуховая смесь из куртки мужской пуховой

**Условия доставки пробы (при наличии особых условий хранения продукции)**

**Внешний вид пробы при доставке<sup>1</sup>:** куртка мужская пуховая упакована в полиэтиленовый пакет, опломбированный красной пластиковой пломбой, номер пломбы 10811546, в упаковке один образец

**Количество переданных единиц для испытаний:** 1

**Дата передачи пробы:** 1.12.2016г.

**Дата начала испытаний:** 03.12.2016г.

**Дата окончания испытаний<sup>2</sup>:** 20.12.2016г.

**Количество листов в протоколе:** 2

Протокол испытаний распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Методы контроля и условия проведения испытаний - в соответствии с НД.

**Результаты испытаний:**

EN 12131/12934 Сведения о содержании

Компоненты по EN 12131	Классификация по EN 12934	Водоплавающие элементы	Прочие элементы
Пуховой кластер 69.84 %	Пуховой кластер	69.84 %	
Пуховой ворс 7.80 %	Пуховой ворс допустимый в пухе: 5% от пухового кластера = 3.49 %	3.49 %	
	Пуховой ворс свыше 5% допустимого		4.31 %
	Всего пуха	73.33 %	
Водоплавающее перо 15.05 %	Водоплавающее перо	15.05 %	
Перовой ворс 3.28 %	Перовой ворс и поврежденные перья допустимые в водоплавающих перьях : 9% от водоплавающих перьев = 1.35%	1.35 %	
Поврежденные перья 3.03 %	Перовой ворс и поврежденные перья свыше 9% допустимого		4.96 %
Всего 6.31 %	Всего пера	16.40 %	
Стволовые/длинные перья - %	Стволовые/длинные перья		- %
Неводоплавающие 0.61 %	Неводоплавающие		0.61 %
Остаток 0.39 %	Остаток		0.39 %
Всего 100.00 %	Всего прочих элементов		10.27 %

Страница 1 из 2

1 Указывается вид упаковки, способ пломбирования, вид пломбы, номер пломбы, число образцов в упаковке (если по одному образцу передается несколько опломбированных упаковок, то перечислить описание по каждой упаковке).

2 Дата окончания испытания — дата получения Заказчиком протокола испытаний по электронной почте.

Наименование показателя	НД на метод испытания	Значение параметра	
		По СТО 46429990-047-2016	Фактически
Видовая принадлежность перопухового наполнителя	Правила испытаний IDFB часть 12	В соответствии с информацией, указанной на маркировке: 100% утка	Утка 99,3% Курица 0,7%
Маркировка	EN12934	В соответствии с информацией, указанной на маркировке: 70% пух, 30% перо	Пух и перо водоплавающей птицы, Класс V, 70% пух, 30% перо
Мутность водного экстракта, не менее	EN1164	300 мм	1000 мм

Исполнители:  
Лаборант

Заведующая лабораторией



Гончар О.А.



Шубина А.В.