

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 9617 /9-5 от 11.10.2017 на 1 листах

Акт № от 03.10.2017

Заказчик: АНО "Роскачество"	
103045	Москва, Б. Сергиевский переулок, д. 10
Отбор произвел(а): АНО "Роскачество"	Дата отбора образца: 03.10.2017
НД на метод отбора: Образец отобран заказчиком	
Место отбора:	
Наименование образца: Полуботинки мужские, шифр образца 61РСК0030/2	
Производитель:	
Дата выработки:	Количество: 1 пара
Дата поступления образца: 05.10.2017	Время поступления образца: 11:37
Доп. сведения: Образцы упакованы в прозрачный полиэтиленовый пакет и опломбированы, номер пломбы В556281, при поступлении в испытательный центр целостность пломбы не нарушена. Размер 42.	
НД, на соответствие которому испытывается образец:	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№	Показатели испытаний	НД на метод	Нормы по НД	Факт. данные
1	Формальдегид, мкг/г	ГОСТ ИСО 17226-1-2011	не более 75 (для подкладочных кож)	1,1±0,1
2	Содержание хрома (VI), мг/кг	ГОСТ Р ИСО 17075-2008	не более 3,0	менее 3,0
3	Запах, балл	Инструкция 1.1.10-12-96-2005	не более 2	1

Климатические условия проведения испытаний:

Относительная влажность, % : 50 Температура, °С : 20 Атмосферное давление, мм. рт. ст. : 740

Ответственный за оформление протокола: Т.М.Голуб

Результаты выданы на представленный образец.



9617