

УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР "СКС" (НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ)  
НАУЧНО – ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ШЕЛК"  
НИЦ "ШЕЛК"



Аттестат аккредитации № RA.RU.21ЛТ16 от 18.03.2016

125167, Москва, ул. Степана Супруна, 9  
Тел. (8 495) 612 7224 факс (8 495) 656 4461 e-mail: info@sqs-centre.ru

НИЦ "ШЕЛК"  
Научно-испытательный центр "ШЕЛК"  
Учреждения "Центр "СКС"

рег. № RA.RU.21ЛТ16

123167, Москва, ул. Степана Супруна, д.9  
тел. +7 (495) 614 6940, факс +7 (495) 656 4461  
e-mail: info@sqs-centre.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Севостьянова Ю.Я

" 30 " декабря 2016 года

Протокол испытаний  
№ 1293 – 1718 от 30 декабря 2016 года

<b>Наименование заказчика:</b>	
Автономная некоммерческая организация "Российская система качества"	
<b>Адрес заказчика:</b>	
115184, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д.12	
<b>Наименование образца:</b> Куртка мужская утепленная	
<b>Шифр образца</b> 39РСК0066/1	
Внешний вид образца при доставке:	
Куртка мужская утепленная с перо-пуховым наполнителем упакована в прозрачный пакет из полимерного материала, опломбированный мешковой пломбой № 11323707 (красная пластиковая). Куртка мужская утепленная маркирована идентификационным кодом (шифром образца 39РСК0066/1), нанесенным на изделие.	
<b>Количество переданных единиц для испытаний:</b> 1 шт	
<b>Дата передачи образца:</b>	23.12.2016
<b>Дата начала испытаний:</b>	26.12.2016
<b>Дата окончания испытаний:</b>	30.12.2016
<b>Программа испытаний:</b>	В соответствии с Приложением № 1 к Договору № 65-2016/РСК от 12 апреля 2016
<b>План и методы отбора образцов:</b>	Образцы определены фактором наличия Акт приема-передачи образцов вх. № 10-01-1025 от 23.12.2016

<b>Климатические условия проведения испытаний по ГОСТ Р ИСО 139-2007:</b>	
Относительная влажность воздуха, %	65±5
Температура воздуха, °С	20±2

<b>Нормативные документы, регламентирующие проведение испытаний:</b>	
ТР ТС 017/2011	О безопасности продукции легкой промышленности
ГОСТ 25295-2003	Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия
ГОСТ 30332-2015	Изделия перо-пуховые. Общие технические условия
ПНСТ *	Российская система качества. Куртки мужские и женские утепленные с перо-пуховым наполнителем. Оценка уровня качества.

\* - далее по тексту ПНСТ

<b>Нормативные документы, регламентирующие методы испытаний:</b>	
ГОСТ Р 12.4.236	ССБТ. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования
ГОСТ ИСО 1833	Материалы текстильные. Методы количественного химического анализа двухкомпонентных смесей волокон
ГОСТ 4103	Изделия швейные. Методы контроля качества
ГОСТ 9733.0	Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям
ГОСТ 9733.4	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам
ГОСТ 9733.5	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к дистиллированной воде
ГОСТ 9733.6	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к "поту"
ГОСТ 9733.13	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям
ГОСТ 9733.27	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению
ГОСТ 12088	Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости
ГОСТ 12739	Полотна и изделия трикотажные. Метод определения устойчивости к истиранию
ГОСТ 18976	Ткани текстильные. Метод определения стойкости к истиранию
ГОСТ 20489	Материалы для одежды. Метод определения суммарного теплового сопротивления
ГОСТ 25617	Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний
ГОСТ 30292	Полотна текстильные. Метод испытания дождеванием
ГОСТ 32075	Материалы текстильные. Метод определения токсичности

Перечень испытательного оборудования, средств измерений и стандартных образцов – в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих методы испытаний.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Воспроизведение данного протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Перепечатка протокола испытаний без разрешения НИЦ "ШЕЛК" не допускается

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	НД на метод испытаний	Факт (ср. значение)	Неопред измер.	ПКО
1	Внешний вид и идентификационные признаки изделия	-	ГОСТ 25295 ГОСТ 30332  ПНСТ, раздел 4.2.3	Куртка мужская с комбинированным верхом (ткань черного цвета и ткань серого цвета), утепленная, со съемным утепленным регулируемым капюшоном, с центральной застежкой «молния», закрытой планкой, с 4 внешними карманами на полочках, 1 карманом на рукаве. Регулировка объема шнуром по низу куртки. Рукава с притачными к подкладке удлиненными трикотажными манжетами с отверстиями для большого пальца. Подкладка комбинированная: подкладочная ткань на полочках и боках, трикотажное полотно - по середине спинки до внутренней ветрозащитной детали - "юбки". Имеет конструктивные элементы, обеспечивающие воздухообмен - в стачных швах рукавов и швах полочки - разрезы для вентиляции с застежкой "молния" и сеткой. Стеганая.		
2	<p>Требования к изготовлению</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- описание многослойной структуры пакета изделия</li> <li>- строчки должны быть ровными, выполнены на одинаковом расстоянии от края, без пропусков стежков и изменения их числа</li> <li>- швы должны быть ровными, без растяжения или посадки одного из срезов</li> <li>- концы ниток в строчках должны быть закреплены и отрезаны</li> <li>- наличие внутренних карманов с застежкой у курток, не имеющих внешних карманов</li> <li>- наличие закрепления у концов карманов</li> <li>- вид разделения пуховых секций (прострочка - холодный шов или разделение на секции – теплый шов)</li> <li>- максимальное расстояние между пуховыми секциями</li> <li>- равномерное распределение наполнителя внутри пуховых секций</li> <li>- величина припусков на обработку по всем срезам деталей пухового пакета</li> </ul>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>см</p> <p>-</p> <p>см</p>	ПНСТ, раздел 4.2.3	<p>Ткань верха + ткань чехла + наполнитель (пух-перо) + ткань чехла + ткань подкладки соответствует</p> <p>соответствует</p> <p>соответствует</p> <p>-</p> <p>(наличие у куртки внешних карманов)</p> <p>соответствует</p> <p>холодный шов</p> <p>16,5</p> <p>соответствует</p> <p>1,0</p>		

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	НД на метод испытаний	Факт (ср. значение)	Неопред измер.	ПКО
	- наличие двухсторонней тканевой защиты основной молнии на куртке - наличие защиты текстильной вставкой молнии на уровне подбородка - наличие внешней защиты молнии на карманах	- -		соответствует  соответствует  соответствует		
3	Основные линейные измерения изделия: - длина спинки - ширина изделия на уровне глубины проймы - длина рукава - длина воротника	см	ГОСТ 4103	89,2 66,1 68,5 + 8,5 (манжета) 62,2	-	0,1
4	Вид и массовая доля волокон - ткань верха – 1 ткань черная с пленочным покрытием - ткань верха – 2 ткань серая с пленочным покрытием - ткань подкладки 1 - подкладка 2 - полотно трикотажное - ткань чехла - утеплитель (наполнитель) -1	%	ГОСТ ИСО 1833	ПЭ – 100  ПЭ – 100  ПА - 100  ПЭ - 100  ПЭ - 100  Пух - перо	±1,0	0,5
5	Воздухопроницаемость  - ткань подкладки 1  - подкладка 2  - пакет материалов изделия	дм <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> с	ГОСТ 12088	имеет конструктивные элементы, обеспечивающие воздухообмен - в стачных швах рукавов и швах полочек разрезы для вентиляции с застежкой "молния" и сеткой  378  воздухо- непроницаемый	±3	0,1
6	Содержание свободного формальдегида - ткань верха (1 / 2) - ткань чехла	мкг/г	ГОСТ 25617	14 / менее 5  менее 5	±5	5
7	Индекс токсичности - ткань верха	%	ГОСТ 32075	94,1	±5	0,1

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	НД на метод испытаний	Факт (ср. значение)	Неопред измер.	ПКО
	- ткань чехла			96,6		
8	Устойчивость окраски к воздействию: - стирки - ткань верха (1 / 2) - ткань подкладки (1 / 2) - "пота" - ткань подкладки (1 / 2) - дистиллированной воды - ткань верха (1 / 2) - органических растворителей - ткань верха (1 / 2) - ткань подкладки (1 / 2) - трения (сухого) - ткань подкладки (1 / 2)	балл	ГОСТ 9733.0 ГОСТ 9733.4  ГОСТ 9733.6  ГОСТ 9733.5  ГОСТ 9733.13  ГОСТ 9733.27	5/5 / 5/5 5/4-5 / 5/5  5/4-5 / 5/4-5  5/4-5 / 5/4-5  5 / 5 5 / 5  4-5 / 5	±0,5	0,5
9	Водоотталкивание - первоначальное - после 5 стирок	усл. ед.	ГОСТ 30292	90 100	-	-
10	Стойкость к истиранию по плоскости - ткань подкладки - трикотажное полотно	циклы	ГОСТ 18976 ГОСТ 12739	8757 1216	±30	1
11	Суммарное тепловое сопротивление пакета материалов	м <sup>2</sup> ·°С/ Вт	ГОСТ 20489	0,843	-	-
12	Миграция утеплителя (наполнителя) - через ткань верха - через ткань подкладки	шт	ГОСТ Р 12.4.236	0 0	-	-

Испытания провели:



Мартемьянова И.А.  
Дубленкова И.Э.  
Солдатова М.В.  
Горбоносова В.И.  
Марченко Г.А.

Результаты испытаний проверил:



Лебедева В.И.  
Принцева Р.А.

Протокол подготовил: