

**Протокол испытаний  
№ 929 - 979 от 11 сентября 2017года**

<b>Наименование заказчика:</b>	
Автономная некоммерческая организация "Российская система качества"	
<b>Адрес заказчика:</b>	
115184, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д.12	
<b>Наименование образца:</b> Костюм детский осенне-зимнего ассортимента для детей дошкольной группы	
<b>Шифр образца:</b> 60РСК0009	
<b>Внешний вид образца при доставке:</b>	
Костюм детский (куртка + полукомбинезон) осенне-зимнего ассортимента для детей дошкольной группы (2 шт.) упакованы в пакет из полимерного материала, опломбированный пластиковой пломбой № 16268785. Куртка, полукомбинезон маркированы идентификационным кодом (шифром образца).	
<b>Количество переданных единиц для испытаний:</b> 2 шт.	
<b>Дата передачи образца:</b> 22.08.2017	
<b>Дата начала испытаний:</b> 01.09.2017	
<b>Дата окончания испытаний:</b> 08.09.2017	
<b>Программа испытаний:</b>	В соответствии с Приложением № 1 к Договору № 65-2016/РСК от 12 апреля 2016
<b>План и методы отбора образцов:</b>	Образцы определены фактором наличия Акт приема-передачи образцов вх. № 10-01-788 от 01.09.2017

<b>Климатические условия проведения испытаний по ГОСТ Р ИСО 139-2007:</b>	
Относительная влажность воздуха, %	65±4
Температура воздуха, °С	20±2

<b>Нормативные документы, регламентирующие проведение испытаний:</b>	
ТР ТС 007/2011	О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков
ГОСТ 25295-2003	Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. ОТУ
СТО 46429990-074-2017*	Российская система качества. Оценка соответствия изделий швейных с утепляющей прокладкой из синтетических волокон для детей ясельной и дошкольной возрастных групп

\* - далее по тексту СТО

<b>Нормативные документы, регламентирующие методы испытаний:</b>	
ГОСТ ИСО 1833	Материалы текстильные. Методы количественного химического анализа двухкомпонентных смесей волокон
ГОСТ 3811	Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей
ГОСТ ИСО 5088	Материалы текстильные. Методы количественного анализа трехкомпонентных смесей волокон
ГОСТ ИСО 5089	Материалы текстильные. Подготовка проб для химических испытаний
ГОСТ 9733.0	Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям
ГОСТ 9733.3	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к свету в условиях искусственного освещения (ксеноновая лампа)
ГОСТ 9733.4	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам
ГОСТ 9733.5	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к дистиллированной воде
ГОСТ 9733.6	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к "поту"
ГОСТ 9733.27	Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению
ГОСТ 12088	Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости
ГОСТ 12807	Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов
ГОСТ 18976	Ткани текстильные. Метод определения стойкости к истиранию
ГОСТ 20489	Материалы для одежды. Метод определения суммарного теплового сопротивления
ГОСТ 25617	Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний
ГОСТ 28073	Изделия швейные. Методы определения разрывной нагрузки, удлинения ниточных швов, раздвигаемости нитей ткани в швах
ГОСТ 28486	Ткани плащевые и курточные из синтетических нитей. Общие технические условия
ГОСТ 32075	Материалы текстильные. Метод определения токсичности
Инструкция №1.1.10-12.96-2005	Гигиеническая оценка тканей, одежды и обуви
ГОСТ Р 12.4.236	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования

Перечень испытательного оборудования, средств измерений и стандартных образцов – в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих методы испытаний.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Воспроизведение данного протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ







№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	НД на метод испытаний	Факт (ср. значение)	Неопред измер.	ПКО
1	Внешний вид и идентификационные признаки изделия		ГОСТ 25295 СТО, р. 1	<p>Костюм детский: куртка + брюки .</p> <p>Куртка с комбинированным верхом из ткани с малиново-синим печатным рисунком (основная) и ткани синей (частично на рукавах и спинке) , утепленная, с пристегивающимся утепленным капюшоном, частично собранным по длине на резинку для ее регулировки, с застежкой "молния" с внутренней планкой, с 2-мя прорезными внешними карманами с застежкой на "молнию". Утепленная подкладка – притачная. Рукава куртки регулируются застежкой "липучкой". По низу куртки в подгибке шнур для изменения ширины. Брюки с верхом из однотонной (синей) ткани, с 1-м карманом, с притачной утепленной подкладкой, с поясом на резинке, с регулируемыми по длине бретелями из эластичной тесьмы, с внутренними притачными ветро-снегозащитными элементами по низу брюк. На куртке и полукомбинезоне имеются светоотражающие элементы.</p>		
2	<p>Требования к изготовлению</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие планки - пластрона</li> <li>- наличие напульсников в рукавах куртки</li> <li>- наличие ветро-/снегозащитной детали в полукомбинезоне (брюках)</li> <li>- наличие штрипок в полукомбинезонах (брюках)</li> <li>- наличие светоотражающих элементов</li> <li>- наличие притачной или пристегивающейся утепленной подкладки</li> <li>- отсутствие неравномерности настила утепляющей прокладки в изделии</li> <li>- несимметричность карманов, парных деталей, швов более 5 мм</li> <li>- требования к закреплению концов карманов</li> </ul>		ГОСТ 4103 СТО, р. 4.3	<p>Соответствует</p> <p>Напульсники отсутствуют</p> <p>Соответствует</p> <p>Штрипки отсутствуют</p> <p>Соответствует</p> <p>Утепленная подкладка притачная</p> <p>Соответствует</p> <p>Несимметричность отсутствует</p> <p>Соответствует</p>		
3	<p>Требования к строчкам и швам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- швы должны быть ровными, без растяжения или посадки одного из слоев</li> <li>- ширина швов стачивания</li> <li>- ширина швов втачивания</li> <li>- ширина швов обтачивания</li> </ul>		СТО, р. 4.3	<p>Соответствует</p> <p>0,4 - 0,5</p> <p>0,5</p> <p>-</p>		

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	НД на метод испытаний	Факт (ср. значение)	Неопред измер.	ПКО
	- строчки в изделии должны быть ровными, выполнены на одинаковом расстоянии от края, без пропусков стежков и изменения их числа - требования к закреплению концов ниток в строчках			Соответствует  Соответствует		
4	Основные линейные измерения изделия: - длина спинки куртки - ширина спинки куртки - ширина изделия на уровне глубины проймы - длина рукава куртки - длина воротника куртки - длина по боковому шву брюк - ширина по линии талии брюк	см	ГОСТ 4103	52,6 реглан 44,8 от горловины 52,8 42,8 66,2 33,0	-	0,1
5	Вид и массовая доля волокон  - ткань верха 1  - ткань верха 2  - ткань верха 3 - подкладка 1  - подкладка 2 - подкладка 3  - утеплитель	%	ГОСТ ИСО 5088 ГОСТ ИСО 1833 ГОСТ ИСО 5089	Куртка - ткань малиновая, синяя - ткань с пленочным покрытием - ПЭ - 100  Брюки – ткань с пленочным покрытием - ПЭ - 100  -  Ткань малиновая - ПЭ - 100  Ткань синяя - ПЭ - 100  Капюшон, воротник - трикотажное полотно - ПЭ - 100  ПЭ - 100	±1,0	0,5
6	Воздухопроницаемость - подкладка 1 / подкладка 2	дм <sup>3</sup> / м <sup>2</sup> с	ГОСТ 12088	76 (ткань) / 81 (ткань)	±2	0.1
7	Содержание свободного формальдегида - ткань верха 1 - ткань верха 2 - подкладка 1 / подкладка 2	мкг/г	ГОСТ 25617	52 44 14 / 11	±5	5

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	НД на метод испытаний	Факт (ср. значение)	Неопред измер.	ПКО
8	Индекс токсичности - ткань верха (общий)	%	ГОСТ 32075	102,6	±5	0,1
9	Устойчивость окраски к воздействию: - света ткань верха 1 - стирки ткань верха 1 / ткань верха 2 подкладка 1 / подкладка 2 - "пота" ткань верха 1 / ткань верха 2 подкладка 1 / подкладка 2 - дистиллированной воды ткань верха 1 / ткань верха 2 - трения (сухого) ткань верха 1 / ткань верха 2 подкладка 1 / подкладка 2	балл	ГОСТ 9733.0 ГОСТ 9733.3 ГОСТ 9733.4 ГОСТ 9733.6 ГОСТ 9733.5 ГОСТ 9733.27	6 5/5 / 5/4-5 5/5 / 5/5 5/5 / 5/4-5 5/5 / 5/4 5/5 / 5/5 5 / 4-5 5 / 4-5	±0,5	0,5
10	Интенсивность запаха изделия	балл	Инструкция № 1.1.10-12-96-2005	0	-	-
11	Разрывная нагрузка швов ткани верха - боковой шов куртки  - шов стачивания рукава  - шов втачивания рукава - боковой шов брюк  - шаговый шов брюк  - средний шов брюк	Н	ГОСТ 28073	211 (раздв. нитей в шве) 204 (раздв. нитей в шве) 515 (шов) 206 (раздв. нитей в шве) 211 (раздв. нитей в шве) 196 (раздв. нитей в шве)	±1	0,1
12	Стойкость к истиранию по плоскости - ткань верха 1 - ткань верха 2 - подкладка 1 / подкладка 2	циклы	ГОСТ 18976	более 10000 более 10000 2133 (ткань) / 2112 (ткань)	250	1
13	Поверхностная плотность - пакет материалов плечевого изделия	г/м <sup>2</sup>	ГОСТ 3811	410		
14	Суммарное тепловое сопротивление - пакет материалов плечевого изделия	м <sup>2</sup> .°С/Вт	ГОСТ 20489	0,655	-	-
15	Миграция утеплителя (наполнителя)	Число волокон	ГОСТ Р 12.4.236		1	1

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	НД на метод испытаний	Факт (ср. значение)	Неопред измер.	ПКО
	- через ткань верха 1 - через ткань верха 2 - через материал подкладки			0 0 0		
16	Водоотталкивание - первоначальное - после 5 стирок	усл. ед.	ГОСТ 28486	100 100	-	-
17	Масса изделия - куртки - полукомбинезона (брюк) - костюма в целом	г	-	634 495 1129	1	1

Испытания провели:

Мартемьянова И.А.

Дубленкова И.Э.

Солдатова М.В.

Масленникова Ю.В.

Марченко Г.А.

Кондратьева Г.А.

Результаты испытаний проверил:


Лебедева В.И.

Принцева Р.А.

Протокол подготовил: