

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34Н/3-09.01/18 от 09.01.2018г.

Продукция: Диски CR-04 16x6.5 ET 46 PCD 5x112 (68 PCK 0022/2).

Заявитель, адрес: Автономная некоммерческая организация "Российская система качества"
115184, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. 12.

Изготовитель, адрес: -

Сопроводительный документ: Заявка № 2 от 21.12.2017г.

Дата получения образца: 21.12.2017г.

Шифр образца: Н321122017/3

Дата(ы) проведения испытаний: 21.12.2017г. – 09.01.2018г.

Испытания на соответствие требованиям: ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" (приложение 10, п.19), Правила ЕЭК ООН № 124-00 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения колес для легковых автомобилей и их прицепов», ГОСТ Р 50511-93 (ИСО 3006-76, ИСО 3894-77, ИСО 7141-81) Колеса из легких сплавов для пневматических шин. Общие технические условия.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

Наименование	Технические характеристики, отражающие особенности конструкции	Сведения о маркировке		Конструкторская Документация
Колеса транспортных средств из легковых сплавов - испытательная шина 205/55 R16	Колесо дисковое 16x6.5 ET 46 PCD 5x112	- название или товарный знак изготовителя	наличие	-
		- обозначение конфигурации колеса или обода	наличие	
		- обозначения бортовой закраины обода	наличие	
		- вылет колеса	наличие	
		- дата изготовления	наличие	
		- номер элемента для колеса/обода	наличие	

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№ п/п	Наименование, тип, модель, рег.№, зав. №	Значение точностных характеристик	Диапазон измерений	Дата очередной аттестации/поверки
1	Стенд для проверки колёс на косой удар, ИТМ-2 инвентарный №Л746, заводской №В1483	-	Давление воздуха 0,6 Па; Вес бойка – от 350 до 1105 кг; радиусы колесной базы 13"...24"	Аттестат № АА4238838 от 14.11.2016 Раз в 3 года
2	Стенд для испытания колес на скорость и нагрузку, б/т инвентарный №Л895, заводской №001	-	Нагрузка 50кН; Точность приложения нагрузки ±2,5%; Максимальная скорость вращения барабана 200 км/час; Диаметр барабана 1,7 м ±1,0%; Ширина 500 ±5 мм	Аттестат № 014/17 от 23.05.2017 Раз в 3 года
3	Стенд для определения сопротивления усталости колес при изгибе с вращением, б/т инвентарный №Л460, заводской - б/н	-	Частота циклического нагружения 230±10 об/мин, усилие воздействия макс. - 5000 кг, давление макс 0,9 МПа	Аттестат №432-0048-16 от 12.04.2016 Раз в 2 года
4	Манометр, ТМ-310 Инвентарный №Л1187	КТ 2,5	0...1,6 МПа	01.05.2018
5	Гигрометр психрометрический, ВИТ-1 Инвентарный №Л640	± 0,2°С; ± 6%	0...+25°С; 20..90 %	Клеймо в паспорте от 30.06.2017 до 29.06.2019
6	Ключ моментный предельный, Б/т Инвентарный №Л318	± 5%	28...210 Нм	Сертификат №АА2274367 от 20.01.2017 до 19.01.2018
7	Секундомер механический, СОСпр-26-2-000 Инвентарный №Л1695, Зав.№ 0511	± 5,4 сек за 60 мин	Емкость шкалы: 60 мин/60 сек, цена деления шкалы 1 мин/0,2 сек	Свидетельство №АА6289022 от 17.07.2017 до 16.07.2018

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

№ п/п	Наименование, тип, модель, рег.№, зав. №	Значение точностных характеристик	Диапазон измерений	Дата очередной аттестации/поверки
8	Динамометр электронный "ТМ", ТМР-3/0,5 Зав.№ 246360	$\pm 0,5\%$	Датчик весоизмерительный тензорезисторный С2-3-С2 Заводской №264360 30кН (3000кг). Преобразователь весоизмерительный ТВ-14 № 6512	21.08.2018
9	Штангенциркуль, ШЦ-III-250-630-0,1 Инвентарный №Л1386 Зав.№ 127955	КТ 1	250..630 мм	Свидетельство №АА5159742 от 03.12.2017 до 03.12.2018
10	Штангенциркуль, ШЦ-II-250-0,05 Инвентарный №Л24 Зав.№ 8110757	$\pm 0,05$ мм	0..250 мм; нониус 0,05 мм	Свидетельство №СП 1863070 от 09.11.2017 до 08.11.2018
11	Индикатор часового типа, ИЧ-10 Инвентарный №Л67 Зав.№ I 173901	КТ 1	Диапазон измерений 0..10 мм; Ц.д. 0,01 мм	Свидетельство №АА6257440 от 19.01.2017 до 18.01.2019
12	Камера соляного тумана, YQ-1000 Инвентарный №Л 604, Заводской № 632185	Колебания температур ± 5 °С; Смещение соляного тумана 1..2мл/ч ...80 см ²	Диапазоны температур 15..70 °С; влажности: 45..98%	Протокол №84/17 от 15.12.2017, Раз в 1 год
13	Установка компрессорная винтовая, А-0713 Инвентарный №Л775	-	-	-

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Температура окружающей среды, °С	20 $\pm$ 2
Относительная влажность воздуха, %	69 $\pm$ 2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПАРАМЕТРОВ, ХАРАКТЕРИСТИК	ЕДИ- НИЦЫ ИЗМЕ- МЕРЕ- РЕ- НИЙ	НД на МЕ- ТОДЫ ИСПЫТА- НИЙ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	
			По НД	ФАКТИЧЕСКИЕ
Правила ЕЭК ООН № 124-00 (Разд.5) Маркировка	-	Правила ЕЭК ООН № 124-00 (прил. 3)	Должна быть нанесена посто- янная и четкая маркировка: название или товарный знак, обозначение конфигурации, обозначение размера обода, вы- лет колеса, дата изготовления.	- максимальная несущая способность: 480 кг. - крепление колеса: PCD 5x112
- название или то- варный знак				CR-04
- обозначение бор- товой закраины обода				J
- номинальный диаметр и ширина обода				16x6.5
- длина окружности и ширина колеса, мм				1270x165
- дата изготовления				11.2015
- вылет колеса.				ET 46

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

НАИМЕНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПАРАМЕТРОВ, ХАРАКТЕРИСТИК	ЕДИ- НИЦЫ ИЗМЕ- МЕРЕ- РЕ- НИЙ	НД на МЕ- ТОДЫ ИСПЫТА- НИЙ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	
			По НД	ФАКТИЧЕСКИЕ
Правила ЕЭК ООН № 124-00 ГОСТ 50511-93 Испытание на изгиб при кручении	-	Правила ЕЭК ООН № 124-00 (прил. 6)	Технические трещины не до- пускаются	Технические трещины от- сутствуют
- 50 % максималь- ной боковой силы; - количество цик- лов: 1800000				
-75 % максималь- ной боковой силы; - количество цик- лов: 200000				
Правила ЕЭК ООН № 124-00 (разд. 6) Испытание при ка- чении - эквивалентное расстояние пробега, 2000 км; - испытательная скорость, 60 км/ч	-	Правила ЕЭК ООН № 124-00 (прил. 7)	Технические трещины и/или утечка воздуха не допускаются	Технические трещины и/или утечка воздуха отсутствуют
ГОСТ Р 50511-93 Биеие обода: - радиальное - осевое	мм	ГОСТ Р 50511-93 (разд.2 п.2.7, табл.2)	Не более 0,5 Не более 0,5	0,33 0,34
ГОСТ Р 50511-93 Герметичность	-	ГОСТ Р 50511-93 (разд.2 п.2.4 по п.4.7)	Не допускается появление пу- зырьков воздуха через обод	Не обнаружено
ГОСТ Р 50511-93 Контроль размеров ободьев	-	ГОСТ Р 50511-93 (разд.4 п.4.2)	Конфигурация обода должна обеспечивать правильную уста- новку шин и вентиляей.	Требования обеспечиваются

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

НАИМЕНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПАРАМЕТРОВ, ХАРАКТЕРИСТИК	ЕДИ- НИЦЫ ИЗМЕ- МЕРЕ- РЕ- НИЙ	НД на МЕ- ТОДЫ ИСПЫТА- НИЙ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	
			По НД	ФАКТИЧЕСКИЕ
Правила ЕЭК ООН № 124-00 (Разд.6) Испытание на удар		Правила ЕЭК ООН № 124-00 (приложе- ние 8)	Критерии негативной оценки. Колесо не выдерживает испы- тание, если выявляется один из следующих признаков: - видимая зачаточная трещина в зоне диска колеса в сборе; - центральный элемент отделя- ется от обода; - полная потеря внутреннего давления в течение одной ми- нуты. Результат испытания считается удовлетворительным, если на поверхности колеса нет никаких видимых трещин и если в течение одной минуты после завершения испытания не от- мечается никакого снижения давления воздуха в шине. Трещины и вмятины, обусловленные непосредствен- ным соприкосновением с упавшим грузом, являются приемлемы- ми. В случае колес со съёмными ободьями или другими элементами, кото- рые могут быть демонтированы, если резьбовые соединения, находящиеся ря- дом со спицей или вентиляционными отвер- стиями, не выдерживают испы- тания, то считается, что колесо не вы- держало испытания.	- колесо № 1 (удар в вен- тиль) Разрушения отсутствуют. В течение одной минуты после завершения испытания не отмечается никакого снижения давления воздуха в шине.
				- колесо № 2 (удар в спицу) Разрушения отсутствуют. В течение одной минуты после завершения испытания не отмечается никакого снижения давления воздуха в шине.
Правила ЕЭК ООН № 124-00 (Разд.6) Коррозионная стойкость: - выдерживание в солевом тумане 384 часа; - концентрация со- ляного раствора 5%	-	Правила ЕЭК ООН № 124-00 (приложе- ние 5)	Коррозия не должна негативно затрагивать функциональные свойства колеса, а также эле- менты крепления и посадочную полку обода	Требования соблюдены

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенных испытаний объект: Диски CR-04 16x6.5 ET 46 PCD 5x112 (68 PCK 0022/2) соответствуют требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» (приложение 10, п.19).

Инженер-испытатель:

Инженер-испытатель:



Р. Н. Гиздетдинов

П. Д. Городищенский

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

Протокол № 34Н/3-09.01/18 от 09.01.2018г.