

**Протокол испытаний № 4568**  
**от 13 сентября 2017**

лабораторный номер  
(4560)

Образец: **Сосиски молочные. Номер пломбы 15488259. Шифр образца 58РСК0017/1**

Изготовитель: ,

Заявитель: АНО "Роскачество" 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский переулок, д.12

Упаковка: Образец помещен в пакет из полимерного материала, опечатанный пломбой с оттиском "15488259". Целостность пломбы не нарушена.

Этикетка: 58РСК0017/1

Задание: В соответствии с техническим заданием АНО "Роскачество"

**Заключение:**

В исследованном образце (Сосиски молочные. Номер пломбы 15488259. Шифр образца 58РСК0017/1) не обнаружены синтетические красители (Е102, Е110, Е124, Е131, Е132), консерванты (бензойная кислота и ее соли бензоаты, сорбиновая кислота и ее соли сорбаты), лимонная кислота и ее соли цитраты. Массовые доли аскорбиновой кислоты и ее солей аскорбатом (в пересчете на аскорбиновую кислоту), молочной кислоты и ее солей лактатов (в пересчете на молочную кислоту) приведены в протоколе испытаний.

Руководитель испытательного центра

Забелкина Г.П.

## Результаты испытаний

## Физико-химические показатели

Наименование показателя, ед.измерения	Результат	Нормы	Метод испытаний
Тартразин (E102)	не обнаруж.		ГОСТ Р ИСО 13496-2013
Желтый "солнечный закат" FCF (E110)	не обнаруж.		ГОСТ Р ИСО 13496-2013
Понсо 4R (E124)	не обнаруж.		ГОСТ Р ИСО 13496-2013
Синий патентованный V (E131)	не обнаруж.		ГОСТ Р ИСО 13496-2013
Индигокармин (E132)	не обнаруж.		ГОСТ Р ИСО 13496-2013
Массовая доля молочной кислоты и ее солей лактатов (в пересчете на молочную кислоту), %	0,4		ГОСТ 33429-2015
Массовая доля лимонной кислоты и ее солей цитратов (в пересчете на лимонную кислоту), %	менее 0,1		Руководство Р 4.1.1672-03
Массовая доля аскорбиновой кислоты и ее солей аскорбатов (в пересчете на аскорбиновую кислоту), %	0,026		ГОСТ Р ЕН 14130-2010
Массовая доля бензойной кислоты и ее солей бензоатов (в пересчете на бензойную кислоту), %	менее 0,001		Руководство Р 4.1.1672-03
Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей сорбатов (в пересчете на сорбиновую кислоту), %	менее 0,001		Руководство Р 4.1.1672-03

Начало испытаний: 06.09.2017  
 Окончание испытаний: 13.09.2017

Руководитель испытательного центра

Забелкина Г.П.