

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области»
Сергиево-Посадский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области»
141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.212, корпус 4
Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Московской области" (Сергиево-Посадский филиал)
Испытательный центр ФБУ "ЦСМ Московской области" (Сергиево-Посадский филиал)
Аттестат аккредитации № RA.RU.10ПЛ01
141300, Московская область, г. Сергиев Посад, улица Академика Силина, дом 7
Лаборатория испытаний пищевой и парфюмерно-косметической продукции
тел. (496)547-46-74, (496)552-21-00, т/факс(496)552-21-04
E-mail: testcenterCP@mail.ru
Лаборатория испытаний продукции легкой и текстильной промышленности
тел. / т/факс (496)552-21-01,
E-mail: 5486444@mail.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 06-С1463/41 от 15. 01.2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗЦА:	Изделия трикотажные бельевые для мальчиков (фуфайки)
ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПЫТУЕМОГО ОБРАЗЦА:	Фуфайка . Шифр образца – 15В110148
КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАННЫХ ЕДИНИЦ НА ИСПЫТАНИЯ	2 штуки
УСЛОВНЫЙ НОМЕР:	№ С1463/41-К
ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА:	14.12.2015г.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ:	14.12.2015г. – 15.01.2016г.
ВНЕШНИЙ ВИД ОБРАЗЦОВ ПРИ ДОСТАВКЕ	Упаковка в полиэтиленовый пакет, опломбирован мешковой пломбой № 99938570 Число образцов в упаковке – 44 образца Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" Адрес: 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. 12.
СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ:	В соответствии с программой испытаний (приложение № 1 к Договору № 114- 2015/РСК от 07 декабря 2015г.), ТР ТС 007/2011, ГОСТ 31408-2009, СТО 46429990-013-2015 В соответствии с требованиями договора с заказчиком в результатах испытаний указывается фактическое значение некоторых показателей без обозначения нормативных значений. Перечень определяемых показателей указан в столбце 1 раздела «РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИСПЫТАНИЯ:	Программа испытаний (приложение № 1 к Договору № 114-2015/РСК от 07 декабря 2015г), акт приема-передачи образцов от 09.12.2015г.
Сопроводительный документ	2
КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ В ПРОТОКОЛЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:	Шифр образца – 15В110148, дата производства –нет данных
Материалы:	Трикотажное хлопчатобумажное гладкокрашеное полотно темно-серого цвета.
Вид и идентификационные признаки изделия	Фуфайка прямого силуэта с короткими втачными рукавами. Горловина, низ рукавов и низ изделия обработаны притачной бейкой. Перед фуфайки с печатным рисунком. Боковые швы и швы втачивания рукава -шов стачной четырехниточный краеобметочный. Низ изделия и низ рукавов –шов трехниточный краеобметочный + настрочной одной строчкой Число стежков на 5 см строчки, -стачной шов четырехниточный краеобметочный-22 - трехниточный краеобметочный-22 -шов настрочной-20

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемый показатель, Единица измерения	Методы испытаний	Средства измерения/ испытательное оборудование	ПДК и нормы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5
Климатические условия проведения испытаний (ГОСТ 10681-75) Температура воздуха : (20±2) °С; Относительная влажность воздуха: (65±2) %				
Состав сырья, % Хлопок	ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ 30387-95	весы ВР 310S, электроплитка		100
Содержание свободного формальдегида, мкг/г (ст. 5 п.3 прил. 8)	ГОСТ 25617-2014	КФК-3-ЗОМЗ	Не более 75	н/об
Устойчивость окраски к воздействию: балл -стирки -пота -сухого трения (ст. 5 п.4 прил. 9)	ГОСТ 9733.4-83 ГОСТ 9733.6-83 ГОСТ 9733.27-83	линитест термостат FD-17/A	Не менее -/4 -/4 -/3	-/4 -/4 -/4
Гигроскопичность, % (ст. 5 п.3 прил. 8)	ГОСТ 3816-81	Эксикатор, суш.шкаф весы ВР 310S	Не менее 9	14,2
Воздухопроницаемость, дм ³ /м ² с (ст. 5 п.3 прил. 8)	ГОСТ 12088-77	М021А	Не менее 100	583
Напряженность электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м (ст. 5 п.6)	МУК 4.1/4.3.1485	СТ-01	Не более 15,0	1,2
Индекс токсичности, (модельная среда - дистиллированная вода) (ТР ТС 007/2011 ст. 5 п.7)				
Условия проведения испытаний температура: (40±2) °С; (МУК 4.1/4.3.1485-03) Экспозиция: 24 час ; насыщенность: 1:50(г/мл)				
Индекс токсичности, % (ст. 5 п.7)	ГОСТ 32075-2013	Анализатор АТ-05	70-120	102,7
Линейные размеры, см -длина изделия -ширина изделия -длина рукава -ширина рукава	ГОСТ 8846-87	Рулетка измерительная Fisco UM3M		27,2 26,6 11,0 10,2
Изменение линейных размеров после мокрой обработки, % -по длине -по ширине	ГОСТ 30157.0-95 ГОСТ 30157.1-95	Измерительная линейка		-2,5 -0,9
Интенсивность запаха, балл	МУК 4.1/4.3-1485-03	органолептически		1 балл

Заключение: По результатам проведенных испытаний представленного образца – Фуфайка, Шифр образца – 15В110148, не установлено отклонений от требований ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции предназначенной для детей и подростков» статья 5 п.3 приложение 8, п.4 приложение 9, п.6, п.7, в объеме проведенных испытаний.

Внимание!

Результаты, представленные в протоколе, относятся только к образцам прошедшим испытания.
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Протокол утверждаю:

Начальник испытательного центра

