

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 51Н/3-08.02/18 от 08.02.2018г.

Продукция: Кроватки детские «Каролина» (69 РСК 0014/2).

Заявитель, адрес: Автономная некоммерческая организация "Российская система качества",
115184, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. 12.

Изготовитель, адрес: -

Сопроводительный документ: Заявка № 3 от 21.12.2017

Дата получения образца: 21.12.2017

Шифр образца: Н921122017/3

Дата(ы) проведения испытаний: 21.12.2017 – 08.02.2018

Испытания на соответствие требованиям: ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции".
СТО 46429990-077-2017.

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№	Наименование оборудования	Тип, модель	Зав. №
1	Фотометр -фотоэлектрический	КФК-3- 01 «ЗОМЗ»	1270715
2	Климатическая камера	СМ 10/40-125 СФ	007/1438
3	Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа	Хроматэк-Кристалл 5000	452378
4	Штангенциркуль	ШЦ-II-250-0,05	8110757
5	Линейка измерительная металлическая 500 мм	Л500	53
6	Гигрометр психрометрический	ВИТ-2	34
7	Водяная баня	УТ-4300 Е	310504
8	Гамма-радиометр	РГА-АТ1320	21143
9	Мельница роторная ножевая	PM 120	357
10	Весы лабораторные электронные	BM24001	695316
11	Шкаф сушильный	LF-60/350-661	3228

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Температура окружающей среды, °С	27
Относительная влажность воздуха, %	55


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Требования химической безопасности мебельной продукции ГОСТ 30255-2014, п.3.2.	
Условия испытания	
Температура воздуха в рабочем объеме испытательной камеры; °C (23±0,5)	23°C
Относительная влажность воздуха в испытательной камере, % (50±3)	50%
Скорость воздухообмена в испытательной камере, 1/ч	1
Скорость воздуха в испытательной камере, м/с (≥0,1м/с)	0,1м/с
Насыщенность: а) корпусная мебель – (1,00±0,05) м ² /м ³ б) мебель для сидения и лежания – (0,3±0,015) м ² /м ³ в) напольные покрытия и стеновые панели - (0,4±0,02) м ² /м ³	0,3м ² /1,0м ³

Наименование определяемых показателей	Единицы измерений	Среда	НД на методы испытаний	Значение показателей	
				По НД	Фактическое
Аммиак	мг/м ³	Воздух	ГОСТ 30255-2014	не более 0,04	менее 0,04
Бутилацетат	мг/м ³	Воздух	МУК 4.1.3170-14	не более 0,1	менее 0,005
Водород цианистый	мг/м ³	Воздух	РД 52.04.186 (п.5.2.8.2)	не более 0,01	менее 0,007
Дибутилфталат	мг/м ³	Воздух	МУК 4.1.3168	не более 0,1	менее 0,005
Диоктилфталат	мг/м ³	Воздух	МУК 4.1.3168	не более 0,02	менее 0,005
Спирт метиловый	мг/м ³	Воздух	МУК 4.1.3170-14	не более 0,5	менее 0,005
Спирт изопропиловый	мг/м ³	Воздух	МУК 4.1.3170-14	не более 0,2	менее 0,005
Формальдегид	мг/м ³	Воздух	ГОСТ 30255-2014	не более 0,01	менее 0,003
Фенол	мг/м ³	Воздух	ГОСТ 30255-2014	не более 0,003	менее 0,003
Этиленгликоль	мг/м ³	Воздух	Инструкция №880	не более 0,3	менее 0,3

Наименование показателей	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			По НД	Результат испытаний
Интенсивность запаха	балов	Инструкция № 880-71	Не более 2	1
Удельная активность цезия-137 (Массив)	Бк/кг	ГОСТ 33795-2016	Не более 300	26
Удельная активность цезия-137 (ЛДСП)	Бк/кг	ГОСТ 33795-2016	Не более 300	46

Ответственный за оформление



Щелупанова Е.М.