

Протокол испытаний № 17/3 от 11 марта 2019 г.

Наименование заказчика проведения испытаний: Автономная некоммерческая организация «Российская система качества».

Адрес заказчика: 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д.12

Наименование образца, представленного для испытаний:

Образец №14 – Футболка женская спортивная 113РСК0014/1

Отбор образцов: образцы предоставлены Заказчиком.

Внешний вид образца при доставке: образцы упакованы в пакет с красной пластиковой пломбой, номер пломбы №00541941, 1 штука.

Количество переданных единиц для испытаний: 2 образца (2 штуки).

Дата передачи образца: 14.02.2019 г.

Дата начала испытаний: 15.02.2019 г.

Дата окончания испытаний: 26.02.2019 г.

Нормативные документы, на соответствие которым проводятся испытания: ТЗ АНО «Роскачество».

Методика испытаний:

- ГОСТ 8846-87 «Полотна и изделия трикотажные. Методы определения линейных размеров, перекоса, числа петельных рядов и петельных столбиков и длины нити в петле»;
- ГОСТ 4103-82 «Изделия швейные. Методы контроля качества»;
- ГОСТ 19712-89 «Изделия трикотажные. Методы определения разрывных характеристик и растяжимости при нагрузках, меньше разрывных»;
- ГОСТ 30157.0-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения»;
- ГОСТ 30157.1-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Режимы обработок» (Режим С₈П₆О₈В₄);
- ГОСТ 9733.4-83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам;
- ГОСТ 9733.6-83 Материалы текстильные. Методы испытаний устойчивости окрасок к "поту" (метод 2);
- ГОСТ 9733.5-83 «Материалы текстильные. Метод испытаний устойчивости окраски к дистиллированной воде»;
- ГОСТ 9733.27-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению»;

- ГОСТ 9733.7-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к глажению»;
- ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) «Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств»;
- ГОСТ 12088-77 «Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости»;
- МУК 4.1/4.3.1485-03 «Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых»;
- ГОСТ 8847-85 «Полотна трикотажные. Методы определения разрывных характеристик и растяжимости при нагрузках, меньше разрывных»;
- ГОСТ ИСО 1833-2001 «Материалы текстильные. Методы количественного химического анализа двухкомпонентных смесей волокон»;
- ГОСТ 8845-87 «Полотна и изделия трикотажные. Методы определения влажности, массы и поверхностной плотности»;
- ГОСТ 25617-2014 «Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний».

Климатические условия проведения испытаний: ГОСТ 10681-75; ГОСТ Р ИСО 139-2007.
(Относительная влажность воздуха 63,0-65,6%, температура воздуха 20,0-22,0°C)

Результаты испытаний:

№п/п	Наименование показателя	Фактическое значение
1	2	3
1	Основные линейные измерения: - длина спинки - ширина изделия на уровне глубины проймы - длина рукава (от плеча) - длина воротника (по горловине) - ширина изделия внизу - длина переда - ширина рукава внизу	59,7 41,0 21,5 47,9 42,2 63,0 15,5
2	Разрывная нагрузка, Н - по длине - по ширине	172,0 222,5
3	Удлинение при разрыве, %: - по длине - по ширине	154,5 233,8
4	Изменение линейных размеров после мокрой обработки, % - по длине - по ширине	0 +0,5
5	Устойчивость окраски к воздействию, баллы: - стирки №1 - «пота» - дистиллированной воды - сухого трения - глажения (сухое, 150°C, утюг)	5/5 5/5 5/5 -/5 5/5
6	Гигроскопичность, %	2,8
7	Влагоотдача, %	51,7
8	Капиллярность, мм (60 мин)	98
9	Воздухопроницаемость, дм ³ /(м ² ·с)	373
10	Напряженность электростатического поля, кВ/м	0,3
11	Растяжимость при нагрузке 6Н, % - по длине - по ширине	67 52

1	2	3
12	Вид и массовая доля компонентов, %	ПЭ – 95,9 ПУ – 4,1
13	Поверхностная плотность, г/м ²	165,5
14	Содержание свободного формальдегида, мкг/г	Не обнаружено

Перечень испытательного оборудования и средств измерений:

№	Наименование, тип прибора	Дата очередной аттестации (поверки)
1	2	3
1	Камера климатическая лабораторная ЛК-1	Срок действия аттестата до 6 июля 2019г.
2	Прибор комбинированный Testo 608-H2	Срок действия свидетельства до 14 августа 2019г.
3	Линейка измерительная металлическая СТИЗ 300 мм	Срок действия первичной поверки до сентября 2019г.
4	ВПТМ - 2 М	Срок действия аттестата до 26 сентября 2020 г.
5	Секундомер механический	Срок действия свидетельства до 8 июня 2019г.
6	Стайнингтестер FD -17А	Срок действия аттестата до 26 сентября 2020 г.
7	Весы лабораторные электронные РМ480DR IV класса	Срок действия свидетельства до 21 ноября 2019г.
8	Испытательная машина TIRATEST 2200	Срок действия свидетельства до 19 сентября 2019г.
9	Прибор для определения растяжимости ПР-3	Срок действия аттестата до 26 сентября 2020 г.
10	Весы лабораторные II класса ВЛР-200	Срок действия свидетельства до 21 ноября 2019г.
11	Измеритель напряженности электростатического поля «СТ-01»	Срок действия свидетельства до 13 сентября 2019г.
12	Набор граммовых гирь 2-го класса Г-2-210	Срок действия свидетельства до 13 декабря 2019г.
13	Шкаф сушильный FD-53	Срок действия аттестата до 6 июля 2019г.
14	Термометр стеклянный ртутный лабораторный ТЛ-2-3-1	Первичная поверка, клеймо изготовителя от мая 2016 г. до 05.2019 г.
15	Спектрофотометр ПЭ-5300В	Срок действия свидетельства до 31 июля 2019г.

Результаты испытаний, представленные в протоколе, распространяются только на представленные образцы.
Частичная перепечатка протокола без разрешения испытательного центра запрещена.

Протокол испытаний № 1404
от 27 февраля 2019 г.

лабораторный номер
(1328)

Образец: Футболка женская спортивная 113РСК0014

Упаковка: Пакет из полимерного материала, опечатанный пломбой с надписью: "15472002 ОПЕЧАТАНО!"
Этикетка: 113РСК0014
Задание: токсичность ГОСТ 32075-2013 (по заданию АНО "Роскачество")

Заключение:

Результаты испытаний

Физико-химические показатели

Наименование показателя, ед.измерения	Результат	Нормы	Метод испытаний
индекс токсичности, %	79	70 - 120	ГОСТ 32075-2013

Начало испытаний: 20.02.2019
Заключение испытаний: 27.02.2019

Результаты испытаний касаются только образцов, подвергнутых испытаниям.
Частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории запрещена.

Страница 1 из 1

Выдача данного документа не освобождает Стороны от обязательств по сделке

АР № 377973

Протокол испытаний

№ 5244-14-19/К от 4 марта 2019 г.
на 2 листах

2. **Наименование образца:** Футболка женская спортивная
3. **Шифр образца:** 113РСК00014
4. **Описание образца:** полотно трикотажное
5. **Внешний вид образца при доставке:** вид упаковки- индивидуальный полиэтиленовый пакет; число образцов в упаковке – 1 шт.; образец маркирован идентификационным номером. Пакет с образцом вложен в общий полиэтиленовый пакет, опломбированный красной пластиковой пломбой

6. **Дата получения образцов на испытания:** 20.02.2019г.

7. **Дата начала испытаний:** 21.02.2019г.

Дата окончания испытаний: 01.03.2019

8. **Программа испытаний:** удельное поверхностное электрическое сопротивление, стойкость к образованию ворсистости и пиллингу.

9. **Климатические условия при проведении испытаний:** в соответствии с ГОСТ 10681-75

Температура воздуха $(20\pm 2)^\circ\text{C}$ Относительная влажность воздуха $(65\pm 2)\%$

10. **Нормативная документация, используемая для проведения испытаний:**

ГОСТ 19616-74 Ткани и трикотажные полотна. Метод определения удельного поверхностного электрического сопротивления

ГОСТ Р ИСО 12945-2-2012 Материалы текстильные. Определение стойкости текстильных полотен к образованию ворсистости и пиллингу. Часть 2. Модифицированный метод Мартиндейла

11. Результаты испытаний:

Условный номер образца	Наименование показателя, единица измерения	НД на метод испытаний	Фактическое значение показателя
113РСК00014	Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом	ГОСТ 19616	$1,3 \times 10^{12}$
	Стойкость к образованию ворсистости и пиллингу, балл Абразив – само полотно	ГОСТ Р ИСО 12945-2	5

Дополнительные сведения: ввиду недостаточного количества образца испытания по ГОСТ 19616 проводились на 2 параллельных пробах, по ГОСТ Р ИСО 12945-2-2012 на 1 наборе проб.

12. Перечень испытательного оборудования и средств измерений

Наименование СИ, тип (марка), заводской номер	Диапазон измерения	Класс точности, погрешность измерений	Свидетельство о поверке СИ, номер, дата, срок действия
Прибор ИЭСТП-1, №67	Максимальная разводка между измерительными плоскостями электродных систем (40±1) мм Тераомметр Е6-13А №3611		Протокол № 8 до 18.02.2021 г. Св-во № 2018-227/723 до 23.07.2019 г.
Прибор Мартиндейла	Максимальная длина траектории ведущей пластины держателя пробы в продольном и в поперечном направлении (24±0,5) мм		Протокол № 15/2 до 07.03.19

Протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых испытанию.
Протокол испытаний не может быть перепечатан частично или полностью без разрешения ИЦ.