

## Протокол испытаний № 29/7 от 11 июля 2018 г.

**Наименование заказчика проведения испытаний:** Автономная некоммерческая организация «Российская система качества».

**Адрес заказчика:** 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д.12

**Наименование образца, представленного для испытаний:**

Образец №27 – Брюки для мальчика 90РСК0007/1 (шифр 018061507).

**Отбор образцов:** образцы предоставлены Заказчиком.

**Внешний вид образца при доставке:** образцы упакованы в пакет с красной пластиковой пломбой, номер пломбы №15472429, 1 штука.

**Количество переданных единиц для испытаний:** 1 образец (1 штука).

**Дата передачи образца:** 13.06.2018

**Дата начала испытаний:** 14.06.2018

**Дата окончания испытаний:** 09.07.2018

**Нормативные документы, на соответствие которым проводятся испытания:** ТЗ АНО «Роскачество».

**Методика испытаний:**

- ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) «Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении»;
- ГОСТ 4103-82 «Изделия швейные. Методы контроля качества»;
- ГОСТ 25295-2003 «Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия»;
- ГОСТ 9733.7-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к глажению»;
- ГОСТ 9733.13-83 «Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям»;
- ГОСТ 14326-73 «Ткани текстильные. Метод определения пиллингуемости»;
- ГОСТ 9913-90 «Материалы текстильные. Методы определения стойкости к истиранию»;
- ГОСТ 30157.0-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения»;
- ГОСТ 30157.1-95 «Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Режимы обработок».

**Климатические условия проведения испытаний:** ГОСТ 10681-75; ГОСТ Р ИСО 139-2007.

## Результаты испытаний:

| №п/п | Наименование показателя   | Фактическое значение   |
|------|---|--|
| 1    | 2   | 3  |
| 1    | Разрывная нагрузка ткани верха:<br>- по основе, Н<br>- по утку, Н   | 820,08<br>600,90   |
| 2    | Основные линейные измерения:<br>- длина по боковому шву, см<br>- длина половины пояса, см   | 76,3<br>31,2   |
| 3    | Требования к изготовлению:<br>- наличие подкладки передних половинок брюк в длинных брюках из всех тканей, кроме джинсовых. Подкладка - на 15-20 см ниже линии колена | нижний срез подкладки обметан, длина 9 см ниже линии колена              |
|      | - наличие леи на пересечении шагового и среднего шва  | соответствует  |
|      | - наличие откоска в узле застежки   | соответствует  |
|      | - наличие гульфика в узле застежки  | соответствует  |
|      | - наличие эластичной тесьмы для регулирования длины пояса в брюках для мальчиков младшей школьной группы  | регулировка длины пояса возможна, эластичная тесьма в наличии            |
|      | - наличие сложного корсажа при обработке полупоясов, предотвращающего выскальзывание сорочки из брюк  | отсутствует  |
|      | - наличие дублирующей прокладки на участке пояса без эластичной тесьмы  | соответствует  |
|      | - наличие шлевок на поверхности пояса для закрепления съемного пояса  | соответствует  |
|      | - наличие дублирующей прокладки на откоске  | соответствует  |
|      | - наличие дублирующей прокладки на гульфике   | соответствует  |
|      | - наличие дублирующей прокладки на полупоясах   | соответствует  |
|      | - наличие боковых карманов  | отсутствуют  |
|      | - мешковины карманов должны быть обработаны на машине стачивающе-обметочного пятиниточного цепного стежка   | -  |
|      | - наличие закрепок:<br>у верхнего и нижнего концов боковых карманов, по верхнему срезу шлевок, внизу отделочной строчки по застежке                                   | отсутствуют<br>соответствует<br>отсутствуют                              |
|      | - обработка низа  | Низ обметан, подшит однолинейным прямым швом, брючная тесьма отсутствует |
|      | - наличие травмобезопасной фурнитуры и аксессуаров  | Фурнитура травмобезопасная   |
| 4    | Внешний вид и идентификационные признаки изделия  | брюки для мальчиков школьного возраста, рост 128 см                      |

| 1 | 2  | 3     |
|---|--|-------|
| 5 | Устойчивость окраски к воздействию:<br>глажения      |       |
|   | - ткани верха, баллы                                 | 5/5   |
|   | органических растворителей                           |       |
|   | - ткани верха, баллы                                 | 3/4   |
|   | - подкладки, баллы                                   | 3-4/4 |
| 6 | Изменение линейных размеров после мокрой обработки*: |       |
|   | ткани верха  |       |
|   | - по длине, %  | -1,0  |
|   | - по ширине, %                                       | -1,0  |
|   | подкладки  |       |
|   | - по длине, %  | +1,5  |
|   | - по ширине, %                                       | +2,5  |
| 7 | Пиллингуемость ткани верха, пилли**                  | 0     |
| 8 | Несминаемость  |       |
|   | - по основе, %                                       | 65    |
|   | - по утку, %   | 59    |

\*Нестандартный образец, размер пробы 150×150 мм, ручная стирка 40°C, глажение 110°C.

\*\*Размер пробы 10 см<sup>2</sup>, 1000 циклов.