

Производственная лаборатория ООО «НПК «Каригуз», 142942, Московская обл., Каширский район, п. Большое Руново, тел.: +7(496)693-49-00, E-mail: [admin@kariguz.ru](mailto:admin@kariguz.ru)

Утверждаю:  
Начальник отдела контроля качества  
Романова К.И.



## ПРОТОКОЛ № РСК9

**Наименование заказчика:** Автономная некоммерческая организация «Российская система качества»

**Адрес заказчика:** 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д.12

**Наименование пробы:** пухоперовая смесь

**Шифр пробы:** 39РСК00021/1

**Описание пробы:** перопуховая смесь из куртки мужской пуховой

**Условия доставки пробы (при наличии особых условий хранения продукции)**

**Внешний вид пробы при доставке<sup>1</sup>:** куртка мужская пуховая упакована в полиэтиленовый пакет, опломбированный красной пластиковой пломбой, номер пломбы 10811527, в упаковке один образец

**Количество переданных единиц для испытаний:** 1

**Дата передачи пробы:** 1.12.2016г.

**Дата начала испытаний:** 03.12.2016г.

**Дата окончания испытаний<sup>2</sup>:** 20.12.2016г.

**Количество листов в протоколе:** 2

Протокол испытаний распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Методы контроля и условия проведения испытаний - в соответствии с НД.

**Результаты испытаний:**

## EN 12131/12934 Сведения о содержании

Компоненты по EN 12131	Классификация по EN 12934	Водоплавающие элементы	Прочие элементы	
Пуховой кластер 82.13 %	Пуховой кластер	82.13 %		
Пуховой ворс 10.02 %	Пуховой ворс допустимый в пухе: 5% от пухового кластера = 4.11 %	4.11 %		
	Пуховой ворс свыше 5% допустимого		5.91 %	
	Всего пуха	86.24 %		
Водоплавающее перо 5.85 %	Водоплавающее перо	5.85 %		
Перовой ворс 0.47 %	Перовой ворс и поврежденные перья допустимые в водоплавающих перьях : 9% от водоплавающих перьев = 0.53%	0.53 %		
			Поврежденные перья 1.20 %	1.14 %
			Всего 1.67 %	6.38 %
Стволовые/длинные перья - %	Стволовые/длинные перья		- %	
Неводоплавающие 0.24 %	Неводоплавающие		0.24 %	
Остаток 0.09 %	Остаток		0.09 %	
Всего 100.00 %	Всего прочих элементов		7.38 %	

1 Указывается вид упаковки, способ пломбирования, вид пломбы, номер пломбы, число образцов в упаковке (если по одному образцу передается несколько опломбированных упаковок, то перечислить описание по каждой упаковке).

2 Дата окончания испытания — дата получения Заказчиком протокола испытаний по электронной почте.

Наименование показателя	НД на метод испытания	Значение параметра	
		По СТО 46429990-047-2016	Фактически
Видовая принадлежность перопухового наполнителя	Правила испытаний IDFB часть 12	В соответствии с информацией, указанной на маркировке: информация по видовой принадлежности на маркировке не указана	Утка - 98,7% Гусь - 1,1% Курица - 0,2%
Маркировка	EN12934	В соответствии с информацией, указанной на маркировке: 90 премиум пух, 10 перо	Пух и перо водоплавающей птицы, Класс V, 90% пух, 10% перо
Мутность водного экстракта, не менее	EN1164	300 мм	1000 мм

Исполнители:  
Лаборант

Заведующая лабораторией


  


Гончар О.А.

Шубина А.В.