

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 06-82804/41 от 02.09.2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗЦА:	Сандалии детские с верхом из кожи в количестве 5 зашифрованных образцов, образец состоит из 3-х изделий одного артикула. (ГОСТ 26165, ТР ТС 007/2011)
ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПЫТУЕМОГО ОБРАЗЦА:	Сандалии детские. Шифр образца – 15C030111
КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАННЫХ ЕДИНИЦ НА ИСПЫТАНИЯ	3 пары
УСЛОВНЫЙ НОМЕР:	№ 82804/41-А
ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА:	28.08.2015г.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ:	28.08.2015 – 02.09.2015г.
ВНЕШНИЙ ВИД ОБРАЗЦОВ ПРИ ДОСТАВКЕ	Упаковка в полиэтиленовый пакет, опломбирован пластиковой пломбой с номером *9426770. Число образцов в упаковке – 3 пары
СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ:	Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" Адрес: 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. 12.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИСПЫТАНИЯ:	В соответствии с программой испытаний (приложение № 1 к Договору № 15 от 20 августа 2015г.) Перечень определяемых показателей указан в столбце 1 раздела «РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ»
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ	Программа испытаний (приложение № 1 к Договору № 15 от 20 августа 2015г.)
КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ В ПРОТОКОЛЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:	5
Материалы:	Шифр образца – 15C030111 Верх – кожа Подкладка, стелька - кожа Подошва – резина.
Метод крепления:	Клеевой
Описание внешнего вида:	Сандалии детские, размеры: 23 – 1 пара, 24 – 1 пара, 25 – 1 пара. Заготовка состоит из союзки, берец, задинки, мягкого канта, ремешков (4 шт. на пару).
Климатические условия проведения испытаний (ГОСТ ISO 18454-2011)	Температура воздуха: (20+3) °С; Относительная влажность воздуха: (65+5) %

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемый показатель Единица измерения	Метод испытаний	Средства измерений/ испытательное оборудование	ПДК и нормы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5
Показатели механической и биологической безопасности				
Масса, г	ГОСТ	Весы		
Размер 23	28735-2005	BP 310S		
- левая				135
- правая				137

1	2	3	4	5
Размер 24 - левая - правая Размер 25 - левая - правая (ГОСТ 26165-2003 п. 4.8, ТР ТС 007/2011 ст.6 п.5, прил. 13)				147 145 150 150
Гибкость, Н. Размер 23 - левая - правая Размер 24 - левая - правая Размер 25 - левая - правая (ГОСТ 26165-2003 п. 4.7, ТР ТС 007/2011 ст.6 п.5, прил. 13)	ГОСТ 9718-88	PT-250-M		16 17 16 15 16 16
Прочность крепления подошвы обуви химическими видами крепления Н/см Размер 23 - левая - правая Размер 24 - левая - правая Размер 25 - левая - правая (ГОСТ 26165-2003 п. 4.5)	ГОСТ 9292-82	PT-250-M		91 96 114 119 98 104
Пороки обуви - отклонение от оси симметрии, мм - отклонение ходовой поверхности каблука от горизонтальной плоскости, мм - сваливание строчки с края детали с повторным креплением, совпадение двух смежных строчек длиной, мм - повторный шов, кроме передней части союзки, мм - укороченный рант, мм - деформация ранта, мм - заусенцы в деталях обуви, образуемые в процессе вулканизации или литья, клеевая пленка, мм - отставание декоративного ранта от боковой поверхности, мм - отставание бортика подошвы от боковой поверхности, мм - раковины, пузыри на поверхности подошв и др. деталей образовавшиеся в процессе вулканизации или литья, площадью, см ² - вмятины, недоливы на поверхности подошв, каблуков и др. деталей, образуемых в процессе вулканизации или литья,	ГОСТ 54592-2011	визуально		1,0 отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует

1	2	3	4	5
глубиной не более 0,5мм и площадью, см ² Разная длина и ширина одноименных деталей в паре обуви, мм - разная высота между полупарами, мм - поверхностные повреждения ГОСТ 26165-2003 т. 1				отсутствует отсутствует отсутствует
Состав материала: Подкладка Стелька Верх обуви (ТР ТС 007/2011 ст.6, п.2)	ГОСТ 25617-83	весы BP 310S, электроплитка		Кожа Кожа Кожа
Напряженность электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м (ТР ТС 007/2011 ст.6 п.5)	МУК 4.1/4.3.1485-03	СТ-01		0,52
Остаточная деформация задника, мм Размер 23 - левая - правая Размер 24 - левая - правая Размер 25 - левая - правая (ГОСТ 26165-2003 п. 4.6, ТР ТС 007/2011 ст.6 п.5, прил. 13)	ГОСТ 9135-2004	ЖНЗО-1		0,7 0,6 0,8 0,7 0,6 0,7
Состояние пяточной части обуви ТР ТС 007/2011 ст.6 п. 3		визуально		Пяточная часть фиксированная (закрыта)
Индекс токсичности, % (модельная среда - дистиллированная вода)				
Условия проведения испытаний температура: (40±2) °С; Экспозиция: 24 час ; насыщенность: 1:50(г/мл)				
Индекс токсичности, % (ТР ТС 007/2011 ст. 6 п.10)	MP 01.018-07	Анализатор АТ-05		87,4

Внимание!

Результаты, представленные в протоколе, относятся только к образцам прошедшим испытания.
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.
Протокол утверждаю:

Зам. начальника испытательного центра



О.М. Файзиматова.