

Протокол испытаний

№ В/14 от 09 декабря 2021 года

Адрес заказчика:
119071, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.12, стр.2
Наименование образца: Одеяло пуховое
Шифр образца: 226РСК0014/2
Количество переданных единиц для испытаний: 1 шт.

Дата передачи образца: 30.11.2021
Дата начала испытаний: 01.12.2021
Дата окончания испытаний: 09.12.2021

Программа испытаний образцов	Приложение №1 от 05.08.2021 г. к Договору № 1-05082021 от 05.08.2021 г.
План и методы отбора образцов:	Образцы определены фактором наличия Акт приема-передачи образцов б/н

Климатические условия проведения испытаний:	
Относительная влажность воздуха	65± 5%
Температура воздуха	20± 2°C

№ п/п	1 безопасность / 2 качество	Показатели	Ед. изм.	Нормативные значения показателя: 1. ТР ТС 2. ГОСТ 3. СТС		Погрешность метода	№шифра	226РСК0014/2
							фактическое значение	Заключение по показателю
1	2	Объем (поверхностная плотность)	г/м2	ГОСТ 3811-72			156	
2	2	Масса наполнителя	г	ГОСТ 30332-2015 п. 6.6		5%	688	
3	1	Состав наполнителя	%	EN 12934, ГОСТ 30332-2015	пух %	0,50%	68,9	
			%		перо %	0,50%	6,06	
			%		прочее %	0,50%	25,04	не попадает под категорию пухового или перового наполнителя
4	2	Состав наполнителя	см	EN 12934, IDFB Part 14	средний размер пера		2,6	
5	2	Видовая принадлежность		EN 12934			утка/гусь 93/7	

					состав сырья		отсутствует	не соответствует
6	1	Проверка соответствия маркировки наполнителя		ГОСТ 30332-2015	наименование категории наполнителя		пух гусиный	не соответствует (пух утиный)
					масса наполнителя	5%	0,66 кг	соответствует
					ссылка на стандарт		ГОСТ 30332-2015	соответствует
7	1	Пылевые клещи		факт наличия			определены фрагменты	
8	2	Массовая доля влаги в наполнителе	%	ГОСТ 30332-2015, п.6.8, EN 1161, IDFB Part 4			7,2	
9	2	Влагопоглощение	%	IDFB Part 18-D (EN 13543-2001)			56,72	
10	2	Пухопроницаемость ткани чехла	шт.	EN 12132-1			11	
11	1	Кислородное число		EN 1162, IDFB Part 7			8,4	

12	1	Мутность	мм	EN 1162, IDFB Part 11			620	
13	2	Уровень теплового сопротивления	м ² °C/Вт	ГОСТ Р ИСО 11092-2014			0,620	
14	2	Коэффициент упругости наполнителя (FP)		IDFB Part 10			598	
15	1	pH водного экстракта наполнителя, ед. pH		IDFB Part 06			6,2	
16	1	pH водного экстракта ткани верха, ед. pH		ГОСТ ISO 3071-2011			8,53	

Протокол 13/014 Определение состава и классификация наполнителя
(IDFB Part 3, EN 12131/EN 12934)

Состав по EN 12131	
пуховый кластер %	65,62
Ворс %	11,09
перо водоплавающей птицы %	4,68
ломанные и поврежденные перья %	2,25
крупные перья %	
сухопутная птица %	0,46
Шлейс %	10,6
Засор %	5,3
Всего %	100,00

Классификация по EN 12934	
пух	68,90 %
перо	6,06%
прочие элементы	25,04 %
	100,00 %

классификация

Видовая принадлежность	
утка	93%
гусь	7%
	100%

Классификация по EN 12934	элементы водоплавающих птиц	прочие элементы
пуховый кластер %	65,62	
ворс, разрешенный в пухе: 5% от пухового кластера %	3,28	
ворс, свыше разрешенных 5% от пухового кластера %		7,81
Всего пуха %	68,90	
перья водоплавающей птицы %	4,68	
поврежденные перья водоплавающей птицы и	0,42	

перьевое волокно, разрешенное в перьях птиц %		
Перьевое волокно и поврежденные перья сверх разрешенных 9%		1,83
Шлейс %	0,95	9,65
Всего пера %	6,06	
Крупные перья %		-
сухопутная птица %		0,46
Засор %		4,72
Нитевидное перо		0,12
Прочие элементы		0,39
Чужеродные элементы		0,06
Всего прочих элементов %		25,04