

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего

ИЛ "АЛБА-ТЕСТ"



Наименование заказчика: Автономная некоммерческая организация «Российская система качества».

Адрес заказчика: 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д.12.

Наименование образца: Подушка с наполнителем из синтетических и искусственных волокон (евро-размер (50x70), с составом ткани не более 65% полиэфира (полиэстра)

Шифр образца: 15B100219

Описание образца: Подушка прямоугольной формы в однотонной наволочке салатового цвета; дата производства – 17.09.2015г., упаковка – полиэтиленовый пакет

Внешний вид образца при доставке: в обезличенном состоянии, промаркированные шифрами - 1шт. в полиэтиленовом пакете, опломбированном мешковой пломбой №99938452.

Количество переданных единиц для испытаний: 1шт.

Дата передачи образца: 16.11.2015г.

Дата начала испытаний: 17.11.2015г.

Дата окончания испытаний: 07.12.2015г.

Количество листов в протоколе: 4

- **Нормативные документы на объект испытаний:** ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», ГОСТ 55857-2013 «Одеяла и покрывала стеганые. Подушки. Общие технические условия», СТО 46429990-006-2015 «Подушки с наполнителями из пуха, пера, синтетических, искусственных, шерстяных, шелковых, хлопковых волокон, в том числе в стеганых чехлах»

Протокол испытаний № 02/1161/П от 07.12.2015г.

Шифр образца: 15B100219 Товарная категория: Подушка

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	ТР ТС 017/2011		ГОСТ Р 55857-2013	СТО 46429990006-2015		Погрешность метода	Предел количеств. определ.	Заключение по показателю	
			Норма	Фактическое значение		Норма	Фактическое значение				
	Внешний вид и идентификационные признаки изделия	-	-	-	Изделия должны соответствовать образцу- эталону, утвержденному по ГОСТ 15.007, и техническому описанию на модель, утвержденному в установленном порядке	Подушка прямоугольной формы в наволочке однотонной салатового цвета. Рисунки и отделочные элементы отсутствуют. Край изделия защиты двумя накладными швами с двумя закрытыми срезами шириной до 1-ой строчки 0,2мм, до 2-ой – 0,5мм, концы строчек закреплены. Количество стежков на 5см	Прямоугольной формы. Наполнитель равномерно распределен, нить строчки хорошо натянута. Без складок и сборок. Запах отсутствует. Цвет в зависимости от модели	Подушка прямоугольной формы в наволочке однотонной салатового цвета. Рисунки и отделочные элементы отсутствуют. Край изделия защиты двумя накладными швами с двумя закрытыми срезами шириной до 1-ой строчки 0,2мм, до 2-ой – 0,5мм, концы строчек закреплены. Количество стежков на 5см	-	-	-
						машинной строчки при пошиве – 22. Натяжение нити строчки шва правильное в поперечном и продольном направлении. Без складок и сборок. Наполнитель распределен равномерно	машинной строчки при пошиве – 22. Натяжение нити строчки шва правильное в поперечном и продольном направлении. Без складок и сборок. Наполнитель распределен равномерно				
						Вид и массовая доля волокон:					
2	- материала верха: хлопок	%	-	100	-	100	-	100	2%	-	-
	- наполнителя: полиэстер	%	-	100	-	100	-	100			

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается
Протокол испытаний распространяется только на образец, подвергнутые испытаниям

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	ТР ТС 017/2011		ГОСТ Р 55857-2013		СТО 46429990006-2015		Погрешность метода	Предел количеств. определ.	Заключение по показателю
			Норма	Фактическое значение	Норма	Фактическое значение	Норма	Фактическое значение			
3	Интенсивность запаха										
	- материала верха	баллы	не более 2	0	-	-	отсутствует	0	-	-	Соответствует
	- наполнителя	баллы	не более 2	0	-	-	отсутствует	0	-	-	Соответствует
4	Индекс токсичности, %										
	- материала верха	%	70-120	91	-	-	-	-	±5	0,1 %	Соответствует
	- наполнителя	%	70-120	79	-	-	-	-	±5	0,1 %	Соответствует
5	Гиперскопичность (материала верха готового изделия)	%	не менее 6	21,2	-	-	более 9	21,2	0,1%	1%	Соответствует
6	Содержание свободного формальдегида (материал верха готового изделия)	мкг/г	не более 75	Менее 15	-	-	менее 30	Менее 15	3%	15 мкг/г	Соответствует
7	Уровень pH (водного экстракта ткани верха готового изделия)	ед.	-	-	-	-	5 - 7,5	6,8	0,1 ед pH	-	Соответствует
8	Устойчивость окраски (материала верха готового изделия)										
	- к стирке	баллы	не менее 4	5	-	-	Мин 3	5	-	-	Соответствует
	- к поту	баллы	не менее 4	5	-	-	Мин 4	5	-	-	Соответствует
	- к трению (сухому)	баллы	не менее 3	5	-	-	Мин 3	5	-	-	Соответствует

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	ТР ТС 017/2011		ГОСТ Р 55857-2013		СТО 46429990006-2015		Погрешность метода	Предел количеств. определ.	Заключение по показателю
			Норма	Фактическое значение	Норма	Фактическое значение	Норма	Фактическое значение			
9	Воздухопроницаемость (ткань верха готового изделия)	дм³/м²с	-	-	-	-	Макс 20	41	±4	1	
10	Равномерность распределения наполнителя	-	-	-	Наполнитель должен быть распределен равномерным слоем по всей площади изделия	Наполнитель распределен равномерным слоем по всей площади изделия	Наполнитель должен быть распределен равномерным слоем по всей площади изделия	Наполнитель распределен равномерным слоем по всей площади изделия	-	-	
11	Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия	кВ/м	не более 15	Менее 0,3	-	-	менее 15	Менее 0,3	-	0,3	Соответствует
12	Изменение размеров после мокрой обработки (материала верха готового изделия)	%	-	-	-	-	+2/-4	по длине -0,9 по ширине -0,7	-	1мм	Соответствует

Ответственный за оформление протокола:
Руководитель ОРСЗ ИЛ "АЛБА-ТЕСТ"

 **Т.И.Гладушинова**