

Производственная лаборатория ООО «НПК «Каригуз», 142942, Московская обл., Каширский район, п. Большое Руново, тел.: +7(496)693-49-00, E-mail: admin@kariguz.ru

Утверждаю:
Начальник отдела контроля качества
«НПК «Каригуз» Романова К.И.



ПРОТОКОЛ № РСК35

Наименование заказчика: Автономная некоммерческая организация «Российская система качества»

Адрес заказчика: 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д.12

Наименование пробы: пухоперовая смесь

Шифр пробы: 39РСК0013/П

Описание пробы: перопуховая смесь из куртки мужской пуховой

Условия доставки пробы (при наличии особых условий хранения продукции)

Внешний вид пробы при доставке¹: куртка мужская пуховая упакована в полиэтиленовый пакет, опломбированный красной пластиковой пломбой, номер пломбы 11323995, в упаковке один образец

Количество переданных единиц для испытаний: 1

Дата передачи пробы: 12.01.2017г.

Дата начала испытаний: 13.01.2017г.

Дата окончания испытаний²: 16.01.2017г.

Количество листов в протоколе: 2

Протокол испытаний распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Методы контроля и условия проведения испытаний - в соответствии с НД.

Результаты испытаний:

EN 12131/12934 Сведения о содержании

Компоненты по EN 12131	Классификация по EN 12934	Водоплавающие элементы	Прочие элементы
Пуховой кластер 66.06 %	Пуховой кластер	66.06 %	
Пуховой ворс 20.20 %	Пуховой ворс допустимый в пухе: 5% от пухового кластера = 3.3 %	3.30 %	
	Пуховой ворс свыше 5% допустимого		16.90 %
	Всего пуха	69.36 %	
Водоплавающее перо 5.50 %	Водоплавающее перо	5.50 %	
Перовой ворс 4.17 %	Перовой ворс и поврежденные перья допустимые в водоплавающих перьях : 9% от водоплавающих перьев = 0.5%	0.50 %	
	Перовой ворс и поврежденные перья свыше 9% допустимого		7.07 %
Поврежденные перья 3.40 %			
Всего 7.57 %	Всего пера	6.00 %	
Стволовые/длинные перья - %	Стволовые/длинные перья		- %
Неводоплавающие 0.60 %	Неводоплавающие		0.60 %
Остаток 0.07 %	Остаток		0.07 %
Всего 100.00 %	Всего прочих элементов		24.64 %

Страница 1 из 2

1 Указывается вид упаковки, способ пломбирования, вид пломбы, номер пломбы, число образцов в упаковке (если по одному образцу передается несколько опломбированных упаковок, то перечислить описание по каждой упаковке).

2 Дата окончания испытания — дата получения Заказчиком протокола испытаний по электронной почте.

Наименование показателя	НД на метод испытания	Значение параметра	
		По СТО 46429990-047-2016	Фактически
Видовая принадлежность перопухового наполнителя	Правила испытаний IDFB часть 12	В соответствии с информацией, указанной на маркировке: пух и перо водоплавающей птицы	Гусь – 59,97% Утка – 39,35% Курица – 0,68%
Маркировка	EN12934	В соответствии с информацией, указанной на маркировке: Пух и перо водоплавающей птицы Класс II (80% пух, 20% перо)	Пух и перо водоплавающей птицы, Класс VI, 70% пуха, 30% пера
Мутность водного экстракта, не менее	EN1164	300 мм	1000 мм

Исполнители:

Лаборант

Заведующая лабораторией





Гончар О.А.

Шубина А.В.