



**УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР "СКС" (НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ)
НАУЧНО – ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ШЕЛК"
НИЦ "ШЕЛК"**

Аттестат аккредитации № RA.RU.21ЛТ16 от 18.03.2016

125167, Москва, ул. Степана Супруна, 9
Тел. (8 495) 612 7224 факс (8 495) 656 4461 e-mail: info@sqs-centre.ru



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель НИЦ "ШЕЛК"

Севостьянова Ю.Я

" 11 " октября 2016 года

**Протокол контрольных испытаний
№ 920 – 1188 от 11 октября 2016 года**

| | |
|--|--|
| Наименование заказчика: | |
| Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" | |
| Адрес заказчика: | |
| 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д.12 | |
| Наименование образца: Изделия чулочно-носочные: носки мужские | |
| Шифр образца: 25РСК0029/1/П | |
| Перечень образцов для проведения испытаний: | |
| Обезличенные изделия (1 пара носков) упакованы в прозрачный пакет из полимерного материала с мешковой пломбой № 8993083. Носки мужские черного цвета маркированы идентификационным кодом 25РСК0029/1/П | |
| Количество образцов для испытаний: 1 пара | |
| Дата передачи образца: | 19.09.2016 |
| Дата начала испытаний: | 03.10.2016 |
| Дата окончания испытаний: | 10.10.2016 |
| Программа испытаний: | В соответствии с Договором № 65-2016 от 12.04.2016г. |
| План и методы отбора образцов: | Образцы определены фактором наличия. Акт приема-передачи образцов б/н от 19.09.2016, вх. № 10-01-733 от 03.10.2016 |

| | |
|---|------|
| Климатические условия проведения испытаний по ГОСТ Р ИСО 139-2007: | |
| Относительная влажность воздуха, % | 65±4 |
| Температура воздуха, °С | 20±2 |

| | |
|--|---|
| Нормативные документы, регламентирующие проведение испытаний: | |
| ТР ТС 017/2011 | О безопасности продукции легкой промышленности |
| ГОСТ 8541-2014 | Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглчулочных автоматах |

| Нормативные документы, регламентирующие методы испытаний: | |
|---|---|
| ГОСТ 30387 | Полотна и изделия трикотажные. Методы определения вида и массовой доли сырья |

Перечень испытательного оборудования, средств измерений и стандартных образцов – в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих методы испытаний.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Воспроизведение данного протокола испытаний разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Перепечатка протокола испытаний без разрешения НИЦ "ШЕЛК" не допускается

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | НД на метод испытаний | Факт (ср. значение) | Неопред измер. | ПКО |
|-------|-----------------------------|----------|-------------------------|----------------------------|----------------|-----|
| 1 | Вид и массовая доля волокон | % | ГОСТ 30387, раздел 5.5. | Хлопок – 71,6 ПЭ – 28,4 | ±2,5 | 0,5 |

Испытания провели:



Мартемьянова И.А.

Протокол подготовил:



Принцева Р.А.