

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
 Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр  
 стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области»  
 Сергиево-Посадский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области»  
 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.212, корпус 4  
 Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации,  
 метрологии и испытаний в Московской области" (Сергиево-Посадский филиал)  
 Испытательный центр ФБУ "ЦСМ Московской области" (Сергиево-Посадский филиал)  
 Аттестат аккредитации № RA.RU.10ПЛО1  
 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, улица Академика Силина, дом 7  
Лаборатория испытаний пищевой и парфюмерно-косметической продукции  
 тел. (496)547-46-74, (496)552-21-00, т/факс(496)552-21-04  
 E-mail: testcenterCP@mail.ru  
Лаборатория испытаний продукции легкой и текстильной промышленности  
 тел. / т/факс (496)552-21-01,  
 E-mail: 5486444@mail.ru

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 06-С1427/41 от 15. 01.2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗЦА: ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПЫТУЕМОГО ОБРАЗЦА: КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕДАННЫХ ЕДИНИЦ НА ИСПЫТАНИЯ УСЛОВНЫЙ НОМЕР: ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА: ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ: ВНЕШНИЙ ВИД ОБРАЗЦОВ ПРИ ДОС- ТАВКЕ  СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ:  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИСПЫ- ТАНИЯ:  Сопроводительный документ  КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ В ПРОТОКОЛЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Материалы: Вид и идентификационные признаки изде- лия, требования к пошиву.	Изделия трикотажные бельевые для девочек (фуфайки) Фуфайка. Шифр образца – 15В120138  2 штуки  № С1427/41-В 14.12.2015г. 14.12.2015г. – 15.01.2016г.  Упаковка в полиэтиленовый пакет, опломбирован мешковой плом- бой № 99938568 Число образцов в упаковке – 35 штук Автономная некоммерческая организация "Российская система каче- ства" Адрес: 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. 12. В соответствии с программой испытаний (приложение № 1 к Догово- ру № 114- 2015/РСК от 07 декабря 2015г.), ТР ТС 007/2011, ГОСТ 31405-2009, СТО 46429990-014-2015 В соответствии с требованиями договора с заказчиком в результатах испытаний указывается фактическое значение некоторых показателей без обозначения нормативных значений. Перечень определяемых показателей указан в столбце 1 раздела «РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ» Программа испытаний (приложение № 1 к Договору № 114-2015/РСК от 07 декабря 2015г), акт приема-передачи образ- цов от 09.12.2015г. 2 Шифр образца – 15В120138, дата производства -нет данных Трикотажное хлопчатобумажное полотно белого цвета Фуфайка прямого силуэта с короткими втачными рукавами. Горлови- на обработана притачной бейкой. Боковые швы, и швы втачивания рукавов -шов стачной четырехни- точный краеобметочный. Низ изделия и низ рукавов обработаны швом вподгибку –шов трехниточный плоский. Число стежков на 5 см строчки, - шов стачной четырехниточный краеобметочный-22 -шов вподгибку трехниточный плоский-22
---	--

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемый показатель, Единица измерения	Методы испытаний	Средства измере- ния/ испытатель- ное оборудование	ПДК и нормы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5
Климатические условия проведения ис- пытаний (ГОСТ 10681-75)	Температура воздуха : ( 20±2) °С; Относительная влажность воздуха: (65±2) %			

1	2	3	4	5
Состав сырья, % Хлопок	ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ 30387-95	весы BP 310S, электроплитка		100
Содержание свободного формальдегида, мкг/г (ст. 5 п.3 прил. 8)	ГОСТ 25617-2014	КФК-3-ЗОМЗ	Не более 75	н/об
Гигроскопичность, % (ст. 5 п.3 прил. 8)	ГОСТ 3816-81	Эксикатор, суш.шкаф весы BP 310S	Не менее 9	14,6
Воздухопроницаемость, $\text{дм}^3/\text{м}^2\text{с}$ (ст. 5 п.3 прил. 8)	ГОСТ 12088-77	М021А	Не менее 100	482
Напряженность электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м (ст. 5 п.6)	МУК 4.1/4.3.1485	СТ-01	Не более 15,0	0,7
Индекс токсичности, (модельная среда - дистиллированная вода) (ТР ТС 007/2011 ст. 5 п.7)				
Условия проведения испытаний (МУК 4.1/4.3.1485-03)		температура: $(40 \pm 2)^\circ\text{C}$ ; Экспозиция: 24 час ; насыщенность: 1:50(г/мл)		
Индекс токсичности, % (ст. 5 п.7)	ГОСТ 32075-2013	Анализатор АТ-05	70-120	80,8
Линейные размеры, см -длина изделия -ширина изделия -длина рукава -ширина рукава	ГОСТ 8846-87	Рулетка измерительная Fisco UMЗМ		40,5 32,2 13,0 12,5
Изменение линейных размеров после мокрой обработки, % -по длине -по ширине	ГОСТ 30157.0-95 ГОСТ 30157.1-95	Измерительная линейка		+1,5 -2,3
Интенсивность запаха, балл	МУК 4.1/4.3-1485-03	органолептически		1 балл

Заключение: По результатам проведенных испытаний представленного образца – Фуфайка. Шифр образца – 15В120138, не установлено отклонений от требований ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции предназначенной для детей и подростков» статья 5 п.3 приложение 8, п.4 приложение 9, п.6, п.7, в объеме проведенных испытаний.

**Внимание!**

Результаты, представленные в протоколе, относятся только к образцам прошедшим испытания. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Протокол утверждаю:

Начальник испытательного центра

