

Производственная лаборатория ООО «НПК «Каригуз», 142942, Московская обл., Каширский район, п. Большое Руново, тел.: +7(496)693-49-00, E-mail: admin@kariguz.ru



Утверждаю:
Начальник отдела контроля качества
Романова К.И.

ПРОТОКОЛ № РСК32

Наименование заказчика: Автономная некоммерческая организация «Российская система качества»

Адрес заказчика: 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д.12

Наименование пробы: пухоперовая смесь

Шифр пробы: 39РСК0066/2

Описание пробы: перопуховая смесь из куртки мужской пуховой

Условия доставки пробы (при наличии особых условий хранения продукции)

Внешний вид пробы при доставке¹: куртка мужская пуховая упакована в полиэтиленовый пакет, опломбированный красной пластиковой пломбой, номер пломбы 11323891, в упаковке один образец

Количество переданных единиц для испытаний: 1

Дата передачи пробы: 29.12.2016г.

Дата начала испытаний: 09.01.2017г.

Дата окончания испытаний²: 19.01.2017г.

Количество листов в протоколе: 2

Протокол испытаний распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Методы контроля и условия проведения испытаний - в соответствии с НД.

Результаты испытаний:

EN 12131/12934 Сведения о содержании

Компоненты по EN 12131	Классификация по EN 12934	Водоплавающие элементы	Прочие элементы
Пуховой кластер 47.51 %	Пуховой кластер	47.51 %	
Пуховой ворс 39.07 %	Пуховой ворс допустимый в пухе: 5% от пухового кластера = 2.38 %	2.38 %	
	Пуховой ворс свыше 5% допустимого		36.69 %
	Всего пуха	49.89 %	
Водоплавающее перо 5.18 %	Водоплавающее перо	5.18 %	
Перовой ворс 2.22 %	Перовой ворс и поврежденные перья допустимые в водоплавающих перьях : 9% от водоплавающих перьев = 0.47%	0.47 %	5.95 %
Всего 6.42 %	Всего пера	5.65 %	
Стволовые/длинные перья - %	Стволовые/длинные перья		- %
Неводоплавающие 1.40 %	Неводоплавающие		1.40 %
Остаток 0.42 %	Остаток		0.42 %
Всего 100.00 %	Всего прочих элементов		44.46 %

1 Указывается вид упаковки, способ пломбирования, вид пломбы, номер пломбы, число образцов в упаковке (если по одному образцу передается несколько опломбированных упаковок, то перечислить описание по каждой упаковке).

2 Дата окончания испытания — дата получения Заказчиком протокола испытаний по электронной почте.

Страница 2 из 2

Наименование показателя	НД на метод испытания	Значение параметра	
		По СТО 46429990-047-2016	Фактически
Видовая принадлежность перопухового наполнителя	Правила испытаний IDFB часть 12	В соответствии с информацией, указанной на маркировке: гусиный пух	Гусь – 36,16% Утка – 62,28% Курица – 1,56%
Маркировка	EN12934	В соответствии с информацией, указанной на маркировке: гусиный пух	Пух и перо водоплавающей птицы, Класс VI, 50% пуха, 50% пера
Мутность водного экстракта, не менее	EN1164	300 мм	320 мм

Исполнители:

Лаборант

Заведующая лабораторией



Гончар О.А.



Шубина А.В.

Страница 2 из 2