

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 16/06/Д1 от 27.09.2023
(Дополнение к Протоколу испытаний №16/06 от
«07» июня 2023 года»)

Перепечатка или размножение протокола без письменного разрешения
испытательного центра не допускается.

Протокол испытаний распространяется только на образцы,
предоставленные заказчиком и подвергнутые испытаниям

1. Объект испытаний (тип, модификация, модель, марка, внутренний шифр):
1) Сандали детские для девочек, размер: 3 шт 20, 4 шт 21. Дата изготовления: 01/11/2022, коробка. 280РСК0003 (шифр 023042610).

2. Результаты испытаний:

№п/п	Наименование показателя	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения) и/или вывод о соответствии		
Сандали детские для девочек, размер: 3 шт 20, 4 шт 21. Дата изготовления: 01/11/2022, коробка. 280РСК0003 (шифр 023042610)					
1.	Масса полупары, г:	ГОСТ 28735-2005 «Обувь. Метод определения массы»	72	73	79
	- правая п/п				
	- левая п/п		86	73	73
2.	Гибкость, Н (Н/см):	ГОСТ 9718-88 «Обувь. Метод определения гибкости»	18 (2,9)		
	- правая п/п				
	- левая п/п		16 (2,7)		
3.	Высота каблука, мм	ГОСТ 33225-2015 «Обувь. Методы определения линейных размеров»	3		
4.	Идентификация материала верха, подкладки и вкладной стельки:				
	- материал верха	ГОСТ Р ИСО 17131-2014 «Кожа. Метод идентификации с помощью микроскопа»	кожа		
	- подкладка		кожа		
	- вкладная стелька		кожа		
5.	Прочность крепления подошв в обуви химических методов крепления, Н/см	ГОСТ 9292-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления»	Более 100 *		
6.	Наличие открытой пяточной части	ГОСТ 26165-2003 «Обувь детская. Общие технические условия»	Отсутствие		
7.	Индекс токсичности (в водной среде), %	ГОСТ 32075-2013 «Материалы текстильные Метод определения токсичности»	82,5		
8.	Индекс токсичности (в воздушной среде), %	МР 29ФЦ/2688-2003 «Экспресс-метод оценки токсичности проб воздуха по водорастворимым компонентам с использованием в качестве тест-объекта спермы крупного рогатого скота. Методические рекомендации»	102,8		
9.	Устойчивость окраски материал верха, балл:				
	- к «поту»	ГОСТ 30835-2003 «Кожа. Метод испытания устойчивости окраски к поту»	4		
	- к сухому трению	ГОСТ 32076-2013 «Кожа. Метод определения устойчивости окраски кож к сухому и мокрому трению»	4		
	- к мокрому трению		3		
10.	Устойчивость окраски подкладки, балл:				
	- к «поту»	ГОСТ 30835-2003 «Кожа. Метод испытания устойчивости окраски к поту»	4		
	- к сухому трению	ГОСТ 32076-2013 «Кожа. Метод определения устойчивости окраски кож к сухому и мокрому трению»	4		
	- к мокрому трению		4		
11.	Устойчивость окраски вкладной стельки, балл:				
	- к «поту»	ГОСТ 30835-2003 «Кожа. Метод испытания устойчивости окраски к поту»	4		
	- к сухому трению	ГОСТ 32076-2013 «Кожа. Метод определения устойчивости окраски кож к сухому и мокрому трению»	4		
	- к мокрому трению		4		

12.	Массовая доля водовывываемого хрома (VI) (вкладная стелька, подкладка), мг/кг	ГОСТ Р 54591-2011 «Кожа и мех. Метод определения содержания хрома (VI)»	Менее 3 (не обнаружено) **
13.	Содержание свободного формальдегида (вкладная стелька, подкладка), мг/кг	ГОСТ ISO 17226-2-2011 «Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть 2. Фотометрический метод определения»	Менее 9 (не обнаружено) ***

*- 130,4 Н/см;

** - результат получен после предварительной обработки образца гексаном для удаления компонентов, вызывающих увеличение оптической плотности;

***-результат получен после предварительной обработки образца гексаном для удаления компонентов, вызывающих окрашивание с ацетилацетоном.

Конец протокола испытаний



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 16/06 от 07.06.2023 г.

Перепечатка или размножение протокола без письменного разрешения
испытательного центра не допускается.

Протокол испытаний распространяется только на образцы,
предоставленные заказчиком и подвергнутые испытаниям

1. Объект испытаний (тип, модификация, модель, марка, внутренний шифр):
 - 1) Сандали детские для девочек, размер: 4 шт 20, 4 шт 21. Дата изготовления: 01/11/2022, коробка. 280РСК0003 (шифр 023042610).
2. Наименование и адрес заказчика испытаний: Автономная некоммерческая организация «Российская система качества»: 119071, город Москва, ул. Орджоникидзе, д. 12, РФ.
3. Дата получения объекта испытаний: 26.04.2023 г.
4. Сроки проведения испытаний: 02.05. - 31.05.2023 г.
5. Климатические условия проведения испытаний: относительная влажность воздуха 63,2-64,7%, температура воздуха 21,0-21,9 °С
6. Испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование испытательного и измерительного оборудования
1.	Камера климатическая СМ 10/40-125 СФ
2.	Прибор комбинированный Testo 608-H2
3.	Линейка измерительная металлическая СТИЗ
4.	Машина универсальная испытательная TiraTest
5.	Весы электронные настольные МК-6.2-A20
6.	Шкаф сушильный Binder FD-53
7.	Спектрофотометр ПЭ – 5300В
8.	Баня водяная многоместная ПЭ - 4300
9.	Дозатор механический 1-канальный варьируемого объема ВЮНИТ; №19068695
10.	Анализатор изображений АТ-05
11.	Секундомер электронный «Интеграл С 01»
12.	Весы неавтоматического действия GH-202
13.	Аспиратор ПУ-4Э
14.	Дозатор механический 1-канальный варьируемого объема ВЮНИТ; №18114650
15.	Дозатор механический 1-канальный варьируемого объема ВЮНИТ; №19050271
16.	Прибор для определения маркировки меха ПОМ-5

Все испытательное и измерительное оборудование аттестовано и поверено.

7. Результаты испытаний:

№п/п	Наименование показателя	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения) и/или вывод о соответствии		
Сандали детские для девочек, размер: 4 шт 20, 4 шт 21. Дата изготовления: 01/11/2022, коробка. 280РСК0003 (шифр 023042610)					
1.	Масса полупары, г:	ГОСТ 28735-2005 «Обувь. Метод определения массы»	72	73	79
	- правая п/п		18 (2,9)	73	73
	- левая п/п				
2.	Гибкость, Н (Н/см):	ГОСТ 9718-88 «Обувь. Метод определения гибкости»	86	73	73
	- правая п/п		16 (2,7)	3	
	- левая п/п				
3.	Высота каблука, мм	ГОСТ 33225-2015 «Обувь. Методы определения линейных размеров»			
4.	Идентификация материала верха, подкладки и вкладной стельки:				
	- материал верха	ГОСТ Р ИСО 17131-2014 «Кожа. Метод идентификации с помощью микроскопа»	кожа		
	- подкладка		кожа		
	- вкладная стелька		кожа		
5.	Прочность крепления подошв в обуви химическими методами крепления, Н/см		ГОСТ 9292-82 «Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химическими методами крепления»	Более 100 *	
6.	Наличие открытой пяточной части	ГОСТ 26165-2003 «Обувь детская. Общие технические условия»	Отсутствие		
7.	Индекс токсичности (в водной среде), %	ГОСТ 32075-2013 «Материалы текстильные Метод определения токсичности»	82,5		
8.	Индекс токсичности (в воздушной среде), %	МР 29ФЦ/2688-2003 «Экспресс-метод оценки токсичности проб воздуха по водорастворимым компонентам с использованием в качестве тест-объекта спермы крупного рогатого скота. Методические рекомендации»	102,8		
9.	Устойчивость окраски материал верха, балл:				
	- к «поту»	ГОСТ 30835-2003 «Кожа. Метод испытания устойчивости окраски к поту»	4		
	- к сухому трению	ГОСТ 32076-2013 «Кожа. Метод определения устойчивости окраски кож к сухому и мокрому трению»	4		
	- к мокрому трению		3		
10.	Устойчивость окраски подкладки, балл:				
	- к «поту»	ГОСТ 30835-2003 «Кожа. Метод испытания устойчивости окраски к поту»	4		
	- к сухому трению	ГОСТ 32076-2013 «Кожа. Метод определения устойчивости окраски кож к сухому и мокрому трению»	4		
	- к мокрому трению		4		
11.	Устойчивость окраски вкладной стельки, балл:				
	- к «поту»	ГОСТ 30835-2003 «Кожа. Метод испытания устойчивости окраски к поту»	4		
	- к сухому трению	ГОСТ 32076-2013 «Кожа. Метод определения устойчивости окраски кож к сухому и мокрому трению»	4		
	- к мокрому трению		4		
12.	Массовая доля водовываемого хрома (VI) (вкладная стелька, подкладка), мг/кг	ГОСТ Р 54591-2011 «Кожа и мех. Метод определения содержания хрома (VI)»	Менее 3 (не обнаружено) **		

13.	Содержание свободного формальдегида (вкладная стелька, подкладка), мг/кг	ГОСТ ISO 17226-2-2011 «Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть 2. Фотометрический метод определения»	Менее 9 (не обнаружено) ***
-----	--	--	--------------------------------

*- 130,4 Н/см;

** - результат получен после предварительной обработки образца гексаном для удаления компонентов, вызывающих увеличение оптической плотности;

***-результат получен после предварительной обработки образца гексаном для удаления компонентов, вызывающих окрашивание с ацетилацетоном.

Конец протокола испытаний.



Протокол испытаний № 0520235281-ТСЛ от 11 мая 2023 г.

1. Наименование образца испытания:

1.1 Наименование продукции: Сандалии детские для девочек

Размер: 21.

Дата изготовления 01.11.2022

280РСК0003

Цвет: розовый с рисунком

1.2 Результаты идентификации и осмотра образцов:

Сандалии детские

Размер: 21.

Дата изготовления 01.11.2022

280РСК0003

Цвет: розовый с рисунком

Сандалии детские для девочек

Сандалии детские для девочек розового цвета с рисунком, открытые, с застёжкой на две ленты велкро, края изделия обработаны

2. Заказчик:

3. Изготовитель: Сербия

4. Дополнительная информация от заказчика: Отсутствует

5. Цель испытаний: Контроль качества

6. Обозначение и наименование нормативно-технических документов, на соответствие которым проводятся испытания:

ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков"

7. Направление №: 0520235018-ТСЛ от 03.05.2023 г.

8. Акт отбора образцов: Не предоставлен



1110003600424

Результаты испытаний, зафиксированные в этом протоколе, распространяются только на предоставленные заказчиком образцы, подвергнутые испытаниям

9. Дата поступления образцов в ИЛ: 3 мая 2023 г.

10. Дата начала и окончания испытаний: 3 мая 2023г. - 11 мая 2023г.

11. Сведения о применяемых средствах измерения и испытательном оборудовании, при проведении испытаний:

Анализатор жидкости люминесцентно-фотометрический, Флюорат-02-5М, 0168-СИ-ТСЛ; зав. №8473; срок действующей поверки до 20.06.2023

Аспиратор, ПУ-4Э, 0380-СИ-ТСЛ; зав. №8425; срок действующей поверки до 07.06.2023

Барометр – анероид, М-98, 0345-СИ-ТСЛ; зав. №212; срок действующей поверки до 26.02.2025

Весы для статического взвешивания, АХ 200, 0034-СИ-ТСЛ; зав. №D 439500154; срок действующей поверки до 13.02.2024

Весы неавтоматического действия, ГН-202, 0420-СИ-ТСЛ; зав. №15112805; срок действующей поверки до 21.12.2023

Весы неавтоматического действия, НТ 224 RCE, 0068-СИ-ТСЛ; зав. №131986039; срок действующей поверки до 13.02.2024

Дозатор механический одноканальный с варьируемым объемом, Biohit 100-1000 мкл, 0067-СИ-ТСЛ; зав. №16609142; срок действующей поверки до 08.06.2023

Дозатор механический одноканальный, ВЮНТ 20-200 мкл, 0432-СИ-ТСЛ; зав. №4538900373; срок действующей поверки до 11.07.2023

Колба мерная с одной меткой и пришлифованной пробкой, 2-10-2, 0106-СИ-ТСЛ; зав. №б/н

Колба мерная с одной меткой и пришлифованной пробкой, 2-100-2, 0109-СИ-ТСЛ; зав. №б/н

Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа исп. 2 с детекторами ПИД-1, ПИД-2, Хроматэк-Кристалл 5000, 0039-СИ-ТСЛ; зав. №254123; срок действующей поверки до 22.11.2023

Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа исп. 2 с детекторами ЭЗД ТИД-1, Хроматэк-Кристалл 5000, 0040-СИ-ТСЛ; зав. №352500; срок действующей поверки до 22.11.2023

Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований, «Хроматэк-кристалл 5000», тип 2, 0355-СИ-ТСЛ; зав. №1952202; срок действующей поверки до 16.02.2024

Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований, Хроматэк-кристалл 5000 (исполнение 2) ПИД-1, ПИД-2, 0444-СИ-ТСЛ; зав. №2052641; срок действующей поверки до 22.11.2023

Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований, Хроматэк-кристалл 5000 (исполнение 2) ПИД-1, ПИД-2, 0445-СИ-ТСЛ; зав. №2052249; срок действующей поверки до 22.11.2023

Линейка измерительная металлическая, Micron 150 мм, 0053-СИ-ТСЛ; зав. №701.20; срок действующей поверки до 04.07.2023

Линейка измерительная металлическая, Линейка 300 мм, 0096-СИ-ТСЛ; зав. №74; срок действующей поверки до 19.01.2024

Микрошприц для газовой хроматографии, SGE-Chromatec-02-10 мкл., 0082-СИ-ТСЛ; зав. №1746054; срок действующей поверки до 27.02.2024

Микрошприц для газовой хроматографии, SGE-Chromatec-02-10 мкл., 0087-СИ-ТСЛ; зав. №1746058; срок действующей поверки до 15.11.2023

Пипетка градуированная, 1-1-2-0,1, 0246-СИ-ТСЛ; зав. №б/н

Пипетка градуированная, 1-1-2-1, 0159-СИ-ТСЛ; зав. №б/н

Пипетка градуированная, 1-1-2-1, 0241-СИ-ТСЛ; зав. №б/н

Пипетка градуированная, 1-1-2-10, 0243-СИ-ТСЛ; зав. №б/н

Пипетка градуированная, 1-1-2-2, 0133-СИ-ТСЛ; зав. №б/н

Пипетка градуированная, 1-1-2-5, 0135-СИ-ТСЛ; зав. №б/н

Пипетка градуированная, 1-2-2-10, 0137-СИ-ТСЛ; зав. №б/н

Пипетка градуированная, 2-1-2-10, 0157-СИ-ТСЛ; зав. №б/н

Пипетка градуированная, 2-1-2-2, 0134-СИ-ТСЛ; зав. №б/н

Пипетка градуированная, 3-1-2-1, 0131-СИ-ТСЛ; зав. №б/н

Пипетка градуированная, 3-2-2-5, 0136-СИ-ТСЛ; зав. №б/н

Пипетка мерная 25 мл, полный слив Тип 2, 0207-СИ-ТСЛ; зав. №б/н

Пипетка с одной отметкой (пипетка Мора), 2-2-20, 0140-СИ-ТСЛ; зав. №б/н

Пипетка с одной отметкой (пипетка Мора), 2-2-25, 0016-СИ-ТСЛ; зав. №б/н

Пробирка мерная, П-2-10-14/23, 0151-СИ-ТСЛ; зав. №б/н



1110003600424

Результаты испытаний, зафиксированные в этом протоколе, распространяются только на предоставленные заказчиком образцы, подвергнутые испытаниям

05.04.2024 Секундомер электронный, Интеграл С-01, 0227-СИ-ТСЛ; зав. №406304; срок действующей поверки до
Спектрофотометр, СФ-56, 0459-СИ-ТСЛ; зав. №210006; срок действующей поверки до 13.03.2024
Термогигрометр, ИВА-6А, 0329-СИ-ТСЛ; зав. №5334; срок действующей поверки до 09.02.2024
Термометр стеклянный лабораторный, ТЛ-2 (№ 2 исп. 1), 0179-СИ-ТСЛ; зав. №890; срок действующей поверки до 28.12.2023
Термометр стеклянный лабораторный, ТЛ-2 (№ 4 исп. 1), 0180-СИ-ТСЛ; зав. №19; срок действующей поверки до 09.02.2024
Хроматограф жидкостный (детектор спектрофотометрический с изменяемой длиной волны), Infinity II LC (мод. 1260 VWD), 0408-СИ-ТСЛ; зав. №DEACX15490 (DEAE206939); срок действующей поверки до 27.03.2024
Цилиндр мерный, 1-100-2, 0123-СИ-ТСЛ; зав. №б/н
Цилиндр мерный, 1-25-2, 0121-СИ-ТСЛ; зав. №б/н
Цилиндр мерный, 1-250-2, 0124-СИ-ТСЛ; зав. №б/н
Цилиндр мерный, 3-500-2, 0125-СИ-ТСЛ; зав. №б/н
Цилиндр мерный, Тип 1-100-2, 0156-СИ-ТСЛ; зав. №б/н
Шприц, GASTIGHT серии 1005, 0429-СИ-ТСЛ; зав. №2052006; срок действующей поверки до 27.02.2024
02.08.2023 Водяная баня, NUVE BS 402, 0022-ИО-ТСЛ; зав. №05-0153; срок действующей аттестации до
Камера тепла, КТ 08.01, 0077-ИО-ТСЛ; зав. №08.01.007; срок действующей аттестации до 26.03.2025
09.12.2024 Лабораторная водяная баня, LOIP LB-160, 0005-ИО-ТСЛ; зав. №8499; срок действующей аттестации до
Электродпечь сопротивления низкотемпературная лабораторная., SNOL58/350, 0001-ИО-ТСЛ; зав. №13662; срок действующей аттестации до 18.04.2024

12. Обозначение и наименование нормативно-технических документов, устанавливающих методики испытаний:

МУК 4.1.1263-03. Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовой концентрации фенолов общих и летучих флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников водопользования

МУ 4077-86 п. 5.2.1. Методические указания по санитарно-химическому исследованию резин и изделий из них, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами

Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами № 880-71 стр 106-111.
Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами

МУК 4.1.3166-14. Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, альфа-метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различного состава-метилстирола в воде и водных вытяжках из материалов различного состава

МР 1941-78. Методические рекомендации по определению хлористого винила в поливинилхлориде и полимерных материалах на его основе, в модельных средах, имитирующих пищевые продукты, в продуктах питания.

МУК 4.1.1206-03. Газохроматографическое определение акрилонитрила, ацетонитрила, диметилформамида, диэтиламина и триэтиламина в воде

ГОСТ 22648-77 п.3.6. Пластмассы. Методы определения гигиенических показателей

МУК 4.1.1256-03. Измерение массовой концентрации цинка флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников водопользования

МУК 4.1.3169-14. Газохроматографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата, диэтилфталата, дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-этилгексил)фталата и диоктилфталата в воде и водных вытяжках из материалов различного состава

МУК 4.1.656-96. Методические указания по газохроматографическому определению метилакрилата и метилметакрилата в воде

МУК 4.1.1045-01. ВЭЖХ определение формальдегида и предельных альдегидов (С(2)-С(10)) в воздухе

МР 1503-76. Методические рекомендации по определению гексаметилендиамина в воде при санитарно-химических исследованиях полимерных материалов, применяемых в пищевой и текстильной промышленности

МУК 4.1.1209-03. Газохроматографическое определение Е-капролактама в воде



1110003600424

Результаты испытаний, зафиксированные в этом протоколе, распространяются только на предоставленные заказчиком образцы, подвергнутые испытаниям

13. Результаты испытаний:

Показатель	Пробоподготовка	Метод испытания	Ед.изм	Результат	Норма
<i>Показатели химической безопасности (водная среда)</i>					
Фенол (сумма общих фенолов)		МУК 4.1.1263-03 [2, 4]	мг/дм ³	0,111 ±0,011	Не более 0,1
Тиурам Д (тетрамилтиурам дисульфид)		МУ 4077-86 п. 5.2.1 [2, 4]	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5
Тиурам Е (тетраэтилтиурам дисульфид)		МУ 4077-86 п. 5.2.1 [2, 4]	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5
Этиленгликоль		Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами № 880-71 стр 106-111 [2]	мг/дм ³	Менее 0,001	Не более 1,0
Толуол		МУК 4.1.3166-14 [4]	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,5
Бензол		МУК 4.1.3166-14 [4]	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,01
Ацетон		МУК 4.1.3166-14 [4]	мг/дм ³	Менее 0,05	Не более 0,1
Винилхлорид		МР 1941-78 [2, 4]	мг/кг	Менее 0,001	Не более 1,0
Диметилформамид		МУК 4.1.1206-03 [2, 4]	мг/дм ³	Менее 0,3	Не более 10
Винилацетат		ГОСТ 22648-77 п.3.6 [2, 4]	мг/дм ³	Менее 0,05	Не более 0,2
Цинк		МУК 4.1.1256-03 [2, 4]	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 1,0
Дибутилфталат		МУК 4.1.3169-14 [4]	мг/дм ³	Менее 0,004	Не допускается
Диоктилфталат		МУК 4.1.3169-14 [4]	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 2,0
Метилметакрилат		МУК 4.1.656-96 [2, 4]	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,25
Акрилонитрил		МУК 4.1.3166-14 [4]	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,02
Диметилтерефталат		МУК 4.1.3169-14 [4]	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 1,5
Ацетальдегид		МУК 4.1.3166-14 [4]	мг/дм ³	Менее 0,05	Не более 0,2
Гексаметилендиамин		МР 1503-76 [2, 4]	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,01
Капролактамы		МУК 4.1.1209-03 [2, 4]	мг/дм ³	Менее 0,25	Не более 0,5
<i>Показатели химической безопасности (воздушная среда)</i>					
Формальдегид		МУК 4.1.1045-01 [2, 4]	мг/м ³	Менее 0,001	Не более 0,003

14. Условия проведения испытаний: Температура: 18.3 - 18.7 °С. Давление: 101.2 - 102.1 кПа.

Влажность: 60.5 - 66.4 %.

Напряжение в сети: 214.0 - 226.0 В. Частота в сети: 50.0 Гц.

15. Оформил протокол испытания: Делопроизводитель Испытательной лаборатории

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ



1110003600424

Результаты испытаний, зафиксированные в этом протоколе, распространяются только на предоставленные заказчиком образцы, подвергнутые испытаниям