

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
канцерогенной безопасности шин
№ 646/25 от 23.12.2025г.

1. Наименование образца испытаний (пробы), идентификация (шифр): *пневматическая шина, КБШ-11;*
2. Наименование, адрес заказчика, ИНН, номер договора/заявки, контактные данные:
*Автономная некоммерческая организация «Российская система качества», ИНН 9705044437
Договор № ХМ25-26/ЛПХ/КБШ-5 от 17.12.2025г.;*
3. Наименование изготовителя шины, страна-изготовитель, обозначение типоразмера, торговая марка: *шифр заказчика 370РСК0002, 215/75R17,5;*
4. Проба отобрана: заказчиком*
5. Дата изготовления шины (неделя год): *4725;*
6. Дата и время доставки шины в лабораторию: *17.12.2025, 12:00;*
7. Дата проведения испытаний: *18.12-22.12.2025г.*
8. Сведения о средствах измерения и/или испытательном оборудовании:
Спектрометр ядерного магнитного резонанса Agilent DD2 400 NB зав.№ MRY0022366 свидетельство о калибровке №171-2025 от 21.11.2025г., действительно до 20.11.2026г.;
Весы лабораторные электронные АТХ224, зав. № D307010016 свидетельство о поверке С-БН/11-04-2025/425880709 от 11.04.2025г., действительно до 10.04.2026г.;
9. Дополнительные сведения: *Силикагель для твердофазной экстракции Chromabond SiOH;*
10. Результаты испытаний:

Шифр пробы	Содержание сухого остатка, %	Среднее содержание сухого остатка, %	Среднее значение				Прецизионность	Обозначение метода
			I ₁	I ₂	I ₃	%H _{bay}		
КБШ-11	45,9	47,4	245,36	10,0	4699,14	0,20	±0,05	ГОСТ Р ИСО 21461- 2024
	47,8							
	46,6							

*- за отбор проб заказчиком и сведения о пробах, полученные со слов заказчика, ИАЦ ответственности не несет.

Исполнители: