

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
канцерогенной безопасности шин
№ 649/25 от 23.12.2025г.

1. Наименование образца испытаний (пробы), идентификация (шифр): *пневматическая шина, КБШ-14;*
2. Наименование, адрес заказчика, ИНН, номер договора/заявки, контактные данные: *Автономная некоммерческая организация «Российская система качества», ИНН 9705044437, Договор № ХМ25-26/ЛПХ/КБШ-5 от 17.12.2025г.;*
3. Наименование изготовителя шины, страна-изготовитель, обозначение типоразмера, торговая марка: *шифр заказчика 370РСК005, 185/55R15 82V;*
4. Проба отобрана: заказчиком*
5. Дата изготовления шины (неделя год): *0125;*
6. Дата и время доставки шины в лабораторию: *17.12.2025, 12:00;*
7. Дата проведения испытаний: *18.12-22.12.2025г.*
8. Сведения о средствах измерения и/или испытательном оборудовании:
Спектрометр ядерного магнитного резонанса Agilent DD2 400 NB зав.№ MRY0022366
свидетельство о калибровке №171-2025 от 21.11.2025г., действительно до 20.11.2026г.;
Весы лабораторные электронные АТХ224, зав. № D307010016 свидетельство о поверке С-БН/11-04-2025/425880709 от 11.04.2025г., действительно до 10.04.2026г.;
9. Дополнительные сведения: *Силикагель для твердофазной экстракции Chromabond SiOH;*
10. Результаты испытаний:

Шифр пробы	Содержание сухого остатка, %	Среднее содержание сухого остатка, %	Среднее значение				Прецизионность	Обозначение метода
			I ₁	I ₂	I ₃	%H _{bay}		
КБШ-14	64,2	63,7	69,49	10,0	449,58	1,93	±0,05	ГОСТ Р ИСО 21461-2024
	63,1							
	63,9							

*- за отбор проб заказчиком и сведения о пробах, полученные со слов заказчика, ИАЦ ответственности не несет.

Исполнители

Страница 4 из 1 протокола № 649/25 от 23.12.2025г.

Результаты испытаний распространяются на пробу, подвергнутую испытаниям.
 Перепечатка и копирование без разрешения ИАЦ запрещается.