ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
канцерогенной безопасности шин
№ 654/25 от 23.12.2025г.

1. Наименование образца испытаний (пробы), идентификация (шифр): *пневматическая шина, КБШ-19;*
2. Наименование, адрес заказчика, ИНН, номер договора/заявки, контактные данные: *Автономная некоммерческая организация «Российская система качества», ИНН 9705044437, Договор № ХМ25-26/ЛПХ/КБШ-5 от 17.12.2025г.;*
3. Наименование изготовителя шины, страна-изготовитель, обозначение типоразмера, торговая марка: *шифр заказчика 370РСК010, 185/70R13 86H;*
4. Проба отобрана: заказчиком*
5. Дата изготовления шины (неделя год): *4624;*
6. Дата и время доставки шины в лабораторию: *19.12.2025, 16:00;*
7. Дата проведения испытаний: *20.12-22.12.2025г.*
8. Сведения о средствах измерения и/или испытательном оборудовании:

Спектрометр ядерного магнитного резонанса Agilent DD2 400 NB зав.№ MRY0022366 свидетельство о калибровке №171-2025 от 21.11.2025г., действительно до 20.11.2026г.;
Весы лабораторные электронные ATX224, зав. № D307010016 свидетельство о поверке С-БН/11-04-2025/425880709 от 11.04.2025г., действительно до 10.04.2026г.;

9. Дополнительные сведения*: Силикагель для твердофазной экстракции Chromabond SiOH;*
10. Результаты испытаний:

Шифр пробы	Содержание сухого остатка, %	Среднее содержание сухого остатка, %	Среднее значение				Прецизионность	Обозначение метода
			I_1	I_2	I_3	$\%H_{bay}$		
КБШ-19	68,3	68,4	72,86	10,0	719,76	1,26	±0,05	ГОСТ Р ИСО 21461-2024
	69,9							
	67,0							

*- за отбор проб заказчиком и сведения о пробах, полученные со слов заказчика, ИАЦ ответственности не несет.

Исполнители

Результаты испытаний распространяются на пробу, подвергнутую испытаниям.
Перепечатка и копирование без разрешения ИАЦ запрещается.